

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



1060/1080 HIGH BUILD METAL PRIMER

High Build metalgrunder

- Beskytter til korrosionsklasse C4 sammen med 7500 Alkythane® topmaling
- High build primer (60 my)
- Højt indhold af rusthindrende pigmenter
- Forbliver elastisk
- Kan tones i RAL- og NCS farver

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

1060/1080 HIGH BUILD METAL PRIMER

BESKRIVELSE

High Build metalgrunder til ekstra beskyttelse af rent eller sandblæst metal. Maksimal holdbarhed under svære korrosive forhold.

ANBEFALET BRUG

1060/1080 anvendes på nye, sandblæste overflader eller på overflader, der er grundet med RUST-OLEUM metal grundere. Produktet beskytter i C1 til C4 miljø, såfremt det påføres ovenpå en RUST-OLEUM metalprimer efterfulgt af Alkythane 7500.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,37
Glansgrad:	Mat
Korrosionsklasse:	C4 høj beskyttelse
Tørstofindhold i volumen:	53,5%
Varmebestandighed:	120° C (tør varme)

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	4 timer
Håndteringstør:	8 timer
Genbehandlingstør:	24 timer
Fuldt hærdet:	8 dage

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

105 µm

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

60 µm

TEORETISK FORBRUG

9 m²/ltr

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Fjern fedt, olie og al anden overfladeforurening med højtryks (damp) rensning sammen med passende rengøringsmiddel. For optimalt resultat fjern rust incl. løse rustskaller, glødeskaller og dårlig maling ved sandblæsning til Sa 2½ (Iso 8501-01:1988), blæseprofil max. 50 my. Tidligere malede overflader i god stand slibes let. Overfladen skal være ren og tør under påføring.

BRUGSANVISNING

For at sikre homogenitet skal malingen omrøres grundigt inden brug.

ANVENDELSESBETINGELSER

Luft-, overflade- og malingstemperatur skal være mellem 5° C og 35° C og luftfugtighed under 85%. Overfladetemperatur skal være min. 3° C over dugpunktet.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Fortynd med maks. 10 vol. % RUST-OLEUM Fortynder 633. Brug pensler med lange naturhår.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Fortynd med maks. 10 vol. % RUST-OLEUM Fortynder 633.
Brug ruller med 8-14 mm luv.
Påføring med rulle kan kræve 2 lag for at opnå den anbefalede tørre filmtykkelse.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Fortynd med maks. 20 vol.% RUST-OLEUM Fortynder 641.
Dysetørrelse: 13 - 15. Tryk: 130 - 200 bar.
Check våd filmtykkelse – undgå overdreven filmtykkelse

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Fortynd med 10–20 vol. % RUST-OLEUM Fortynder 641.
Dysetørrelse: 1.4 – 2.2 mm. Tryk: 2 - 4 bar.
Check våd filmtykkelse – undgå overdreven filmtykkelse.

RENGØRING AF UDSKYR/SPILD

Brug RUST-OLEUM Fortynder 160 eller mineralsk terpentin.

BEMÆRKNINGER

Max. tør filmtykkelse pr. lag: 100 µm tør, svarende til 200 µm våd.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	367 g/l
VOC-færdigblanding:	449 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-grænse:	500 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på emballagen.

HOLDBARHED

Minimum 5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° C og 35° C.

Udstedelsesdato: 20/03/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europas anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu