

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



1085 KOLD GALVANISERING

Hurtigtørrende rusthindrende zinkmaling

- Langvarig katodisk rustbeskyttelse
- Indeholder 90% zink
- Berøringsstør efter kun 15 minutter
- Tåler op til 300° C
- Ideel til genopfriskning på galvaniseret stål, på svejsninger m.m.

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

1085 KOLD GALVANISERING

BESKRIVELSE

Hurtigtørrende, zinkholdig grunder baseret på epoxy harpiksester. Produktets pigmenter er ren zink og giver katodisk beskyttelse på metal.

ANBEFALET BRUG

1085 Kold Galvanisering anvendes på nye, sandblæste eller galvaniserede ståloverflader. 1085 er primært beregnet til påføring med pensel på små flader eller som opfriskning. Kan overmales med ikke-forsæbende topmaling. 1085 bruges som grunder eller som enkelt lags beskyttelse i let industrielt miljø, i korrosivt miljø samt miljø med høj luftfugtighed. Zinkindhold: 90 vægt% i den tørre film.

TEKNISK DATA

Tæthed:	2,76
Glansgrad:	Mat
Korrosionsklasse:	C4 høj beskyttelse
Faststofindhold i vægt:	90%
Tørstofindhold i volumen:	47,6%
Varmebestandighed:	300° C (tør varme)

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	15 minutter
Håndteringstør:	2 timer
Genbehandlingstør:	4 timer
Fuldt hærdet:	3 dage

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

75 µm

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

35 µm

TEORETISK FORBRUG

13 m²/ltr = 4,7 m²/kg

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Fedt, olie og al anden overfladeforurening afvaskes med alkalisk rensmiddel eller ved højtryks(damp)rensning. Rust, rustflager, løse glødeskaller og nedbrudt maling fjernes ved sandblæsning til Sa 2½ (ISO 8501-1:1988), blæseprofil max. 50 my. Overfladen skal være ren og tør under påføring.

BRUGSANVISNING

Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

For at undgå at zinkpigmenterne bundfælder sig, skal der røres jævnligt, mens arbejdet står på.

ANVENDELSESBETINGELSER

Luft-, overflade- og malingstemperatur skal være mellem 5° og 35° C / luftfugtighed under 85%. Overfladetemperatur skal være min. 3° C over dugpunktet.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Fortynd med maks. 5 vol. % RUST-OLEUM Fortynder 160. Brug pensler med lange naturhår.

PÅFØRING OG FORTYNDING: AEROSOL

Fjern hæften. Spraydåsen rystes i mindst 1 minut efter at blandekuglen kan høres og rystes jævnlgt under brugen. Hold dåsen ca. 25 cm fra overfladen og bevæg den fra side til side parallelt med overfladen. Hold spraydåsen i bevægelse når ventilen er trykket ned for at undgå at malingen løber. Påfør flere tynde lag med få minutters mellemrum for at opnå optimal filmtykkelse. Efter brug vendes spraydåsen med bunden i vejret, og ventilen trykkes i bund, til der kun kommer rent drivmiddel ud.

RENGØRING AF UDSKYR/SPILD

Brug RUST-OLEUM Fortynder 160.

BEMÆRKNINGER

Maks. tør filmtykkelse pr. lag: 75 my tør / 160 my våd.
Hvis 1085 skal overmales, bør den kun påføres i maks. 35 my tør film.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	440 g/l
VOC-færdigblanding:	461 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-grænse:	600 g/l (2007) / 500 g/l (2010)
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på emballagen

HOLDBARHED

Minimum 5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° C og 35° C.

Udstedelsesdato: 20/03/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europas anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu