


# RUST-OLEUM®

INDUSTRIAL



## 3366 SCHNELL HÄRTENDE HAFTGRUNDIERUNG

# Schnelle Haftung auf flügelgeglättetem Beton

- Nach nur 3 Stunden überstreichbar: Grundierung & Deckschicht an einem Tag
- Praktisches Komplettpaket enthält Basis und Aktivator
- Für neuen und alten flügelgeglätteten Beton, sogar mit Poren
- Hellgraue Farbe trägt zu erhöhter Opazität der Folgeschichten bei
- Auf Wasserbasis; daher geruchsarm und sicher in der Anwendung

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# 3366 SCHNELL HÄRTENDE HAFTGRUNDIERUNG

## BESCHREIBUNG

Schnelltrocknende Grundierung zur Verwendung auf glatten Böden, wie flügelglattem Beton.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Geeignet für dichte, glatte Böden wie flügelgeglätteten Beton, Kunststeinplatten und keramische Fliesen. Das Produkt kann in Kombination mit fast allen Rust-Oleum® Epoxidharz und Polyurethanbeschichtungen verwendet werden. Bei anderen Beschichtungen empfehlen wir zu prüfen, ob das Produkt geeignet ist.

## TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm <sup>3</sup> ):	1,1
Glanzgrad:	Seidenglanz
Feststoffgehalt in Gewicht:	65%
Feststoffgehalt in Volume:	50%
Mischverhältnis:	Basis : Härter = 3 : 2 (Volumen) = 1,1 : 1 (Gewicht)

## TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	1,5 St.
Griffest:	2,5 St.
Überstreichbar:	3 St.
Durchgehärtet:	5 Tage
Topfzeit:	2 St.

## EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

100 µm

## EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

50 µm

## THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

10 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung.

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Frischer Beton sollte mindestens 30 Tage trocknen. Die Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von Öl, Fett, Staub, Schmutz, curing compounds und anderen Verschmutzungen sein. Fett, Öl und sonstige Oberflächenverschmutzung durch Laugen- oder Hochdruckreinigung (Dampf) entfernen. Vorhergehende Schichten vollständig entfernen.

## HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Die große Außendose enthält eine Dose Kunstharz und eine Dose Härter. Die beiden Dosen entnehmen und den Inhalt gründlich umrühren. Beide Dosen in die große Außendose leeren. Nun beide Komponenten mit einem Handrührwerk gründlich vermischen. Ideal ist eine mindestens 25 mm breite Holzlatte. 2 - 3 Min. mischen, bis eine gleichmäßige Farbe und Konsistenz erreicht sind.

## ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Nicht bei Temperaturen unter 10°C oder über 30°C verwenden. Kälte oder Feuchtigkeit kann die Härtung verzögern oder verhindern. Nicht zu dick auftragen.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Pinself mit langem Naturhaar verwenden. Nicht verdünnen.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Mit einem mittleren Plüschroller auftragen. Nicht verdünnen. Roller und Rollerschale nach 2 Stunden austauschen.

## REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Pinself und Roller müssen in warmem Seifenwasser gewaschen werden, bevor das Produkt zu härten beginnt. Unbeabsichtigte Spritzer der Kunstharzkomponente vor der Vermischung mit dem Härter können nur mit starken Lösungsmitteln wie Rust-Oleum® Verdüner 160 entfernt werden.

## BEMERKUNGEN

Obwohl das Produkt die Haftung auf schwierigem Untergrund verbessert, können die Eigenschaften solcher Flächen unterschiedlich sein. Daher sollte das Produkt an einer Stelle probeweise aufgetragen werden, um sicherzugehen, dass die erforderliche Haftung erreicht wird. Das gilt auch für schwer zu reinigende Flächen wie Fliesen in Barfußbereichen. Rust-Oleum® 3366 ist nur als Grundierung geeignet, nicht als Nutzschrift. Das Produkt haftet nicht auf angegriffenem, bröckligem, verunreinigtem oder anderem ungeeigneten Untergrund. Je nach Untergrund und je nachdem, wie effektiv dieser gereinigt werden kann, ist Rust-Oleum 3366 möglicherweise nicht so wirkungsvoll wie herkömmliche Vorbereitungsarten, z.B. Strahlreinigen. Wir empfehlen daher, möglichst diese Methoden anzuwenden, vor allem für größere und stärker beanspruchte Flächen.

Verwenden Sie diesen Primer nicht in Kombination mit Rust-Oleum 9100.

## SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	30 g/l
VOC-Gehalt Fertigmischung:	30 g/l
VOC-Kategorie:	A/h
VOC-Grenzwert:	30 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

## LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab dem Herstellungsdatum in ungeöffneten Dosen bei Lagerung in trockenen, gut belüfteten Räumen, ohne direkte Sonneneinstrahlung, bei Temperaturen zwischen 10 und 25°C.

Ausgabedatum: 19/06/2025

**Verfügbare Farben und Packungsgrößen:** Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu