


RUST-OLEUM®

INDUSTRIAL



4215 HEAT-RESISTANT TOPCOAT

Heat resistant topcoat

- Long-term continuous heat resistance up to 425°C
- Durable aluminium gloss finish
- One can covers 80m²
- Ideal for boiler fronts, incinerators, stacks, kilns and more
- Excellent flow

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

4215 HEAT-RESISTANT TOPCOAT

OPIS

Single pack heat resistant topcoat provides heat resistance up to 425°C dry heat. Nice aluminum finish.

ZALECANE UŻYCIĘ

4215 should be used on new, bare steel or blasted steel surfaces primed with 4268 heat resistant primer. Provides heat resistance up to 425°C dry heat in sheltered or interior environments, if applied on Heat-Resistant Primer 4268. On blasted steel two coats of 4268 should be applied prior to the application of 4215.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,14
Stopień połysku:	Metalik
Klasa korozyjności:	C3 średnia ochrona
Zawartość substancji stałych	
objętościowo:	44,6%
Odporność na temperaturę:	425°C (continuous dry heat)

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	2 hours
Do użytku:	8 hours
Do przemalowania:	24 hours
Pełne utwardzenie:	24 hours after minimum service temperature is reached

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

34 µm

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

15 µm

ZUŻYCIĘ TEORETYCZNE

16 m²/l

ZUŻYCIĘ PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Remove grease, oil and all other surface contaminations by alkaline- or high pressure (steam) cleaning in combination with appropriate detergents. Prime with the recommended Primer 4268. Sand previous coatings which are in good condition to roughen the surface slightly. The surface must be clean and dry during application.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

WARUNKI APLIKACJI

Temperature of air, substrate and coating material between 5 and 35°C and relative humidity below 85%. The substrate temperature must be at least 3°C above dew point.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Up to 10% volume RUST-OLEUM Thinner 150.
Use natural bristles, long hair brushes.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Up to 10% volume RUST-OLEUM Thinner 150.
Use medium nap, polyamide 8 -12 mm rollers.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

If required up to 5% volume RUST-OLEUM Thinner 150.
Pneumatic and electric airless equipment. Tip size: 0.013-0.015 inch (use reverse tips)
Fluid pressure: 110 - 150 bar.
Check wet film thickness, avoid excessive film thickness.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

10-20% volume RUST-OLEUM Thinner 150.
Gravity cup and pressure cup. Tip size: 1.2 -1.8 mm. Atomizing pressure: 2 - 4 bar.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Use RUST-OLEUM Thinner 150/160 or aromatic hydrocarbons.

UWAGI

Maximum dry film thickness per coat: 30 µm dry, equals 125 µm wet.
Heat up the coating slowly (max. 50°C/hour) until 150 °C.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	499 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	499 g/l
Kategoria LZO:	A/i
Limity LZO:	500 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can. Attention: due to possible gassing first remove carefully the sticker from the lid of the can.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 20/03/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu