

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



5090 ANTI-KONDENSMALING

Forhindrer kondens på vægge & lofter

- Beskytter mod ikke-vedvarende damp og fugt
- Ideel til levnedsmiddelindustrien samt til vaske- og baderum
- 1 liter maling kan efter tørring absorbere mindst 400 gram vand
- Hurtigtørrende, overmalbar efter kun 5 timer
- Kan påføres let fugtige overflader

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

5090 ANTI-KONDENSMALING

BESKRIVELSE

Vandbaseret 1K hygiejne topmaling, som beskytter mod ikke-vedvarende damp og fugt og forhindrer kondens.

ANBEFALET BRUG

5090 anvendes på lofter og øverste områder på vægge. Malingen påføres som 1-lags system med Airless. Produktet kan også påføres som 2-3 lags system med pensel eller rulle for at give overfladen strukturudseende. 5090 anvendes for at forhindre kondens og dryp af vand i lokaler, hvor damp- og fugtpåvirkning ikke er konstant. 1 liter maling vil efter afhærdning absorbere mindst 400 gram vand. Eksisterende malingslag bør være fugttætte. Den optimale effekt opnås bedst ved indendørs brug. Godkendelser: Absorption by Ceripeç

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,22
Glansgrad:	Mat
Tørstofindhold i volumen:	27%
Varmebestandighed:	50°C (tør varme)

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	1 tim. (20°C), 6 tim. (10°C), 1 tim. (30°C)
Håndteringstør:	2 tim. (20°C), 8 tim. (10°C), 2 tim. (30°C)
Genbehandlingstør:	5 tim. (20°C), 48 tim. (10°C), 4 tim. (30°C)
Fuldt hærdet:	3 dage (20°C), 6 dage (10°C), 2 dage (30°C)

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

1000 µm

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

270 µm

TEORETISK FORBRUG

1 m²/ltr

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkevidde afhænger af mange faktorer såsom underlagets porøsitet og ruhed, samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Nye beton- og murstensoverflader skal hærde og tørre mindst 30 dage, inden påføring af malingen. Eksisterende (malede) beton- og murstensoverflader repareres og afrensnes. Fedt, olie, støv mv. afvaskes. Al dårligt hæftende maling fjernes ved at skrabe og børste omhyggeligt med en stålbørste. Fastsiddende maling matteres. Overfladen må være let fugtig under påføring.

BRUGSANVISNING

Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

ANVENDELSESBETINGELSER

Luft-, overflade- og materialetemperaturer 5°C - 35°C. Luftfugtighed max. 85%. Overfladetemperatur skal være min. 5°C over dugpunktet.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Fortynd med max. 5% vand. Brug pensel af naturhår.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Fortynd med maks. 5% vand. Brug polyamid ruller med 10-15 mm luv. For strukturoverflade anvendes ruller med 14-18 mm langt luv.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Hvis nødvendigt fortyndes med op til 5% vand. Dysestørrelse: 18 – 24. Tryk: 130 - 200 bar. Vær opmærksom på våd filmtykkelse og undgå overdrevent lag.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Anbefales ikke.

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

Vand og sæbe

BEMÆRKNINGER

Maks. filmtykkelse pr. lag: 500 µm tør / 1850 µm våd. For at bibeholde de absorberende egenskaber må den tørre overflade kun renses med koldt vand og let rensmiddel under lavt tryk, efterfulgt af skylning med rigeligt rent vand.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	57 g/l
VOC-færdigblanding:	57 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-grænse:	140 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad på produktet samt informationer på etiketten.

HOLDBARHED

Minimum 4 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C. **Tåler ikke frost!**

Udstedelsesdato: 24/06/2022

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu