

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



5110 VERTI-PATCH

Licht reparatiemateriaal voor wanden

- Lichtgewicht materiaal zakt niet uit
- Wordt zo hard als graniet; kan worden geboord na uitharding
- Krimpt en barst niet
- Aanbrengen tot elke gewenste diepte zonder in lagen te hoeven werken
- Ideaal voor betonnen oppervlakken met vorstschade of blootliggende wapening

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

5110 VERTI-PATCH

OMSCHRIJVING

Zeer sterke epoxy reparatiemortel met speciale lichtgewicht vullers voor het repareren van verticaal beton, stucwerk en metselwerk.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Reparatie van minerale ondergronden inclusief (door vorst) beschadigde muren, evt. met blootliggende wapening.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³): 1,9
Vaste stof gehalte in volume: 98%
Drukvastheid: 28,2 MN/m²

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Overschilderbaar: 6 uur
Volledig uitgehard: 12 uur
Pot Life: 30 min

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

2 - 20mm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

2 - 20 mm

THEORETISCH VERBRUIK

0,6 m² per 2,5 kg bij 5 mm diepte.

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond dient schoon, droog en vrij van losse delen en oude coatings te zijn. Meestal is voorbehandeling met een staalborstel voldoende. Rust-Oleum ND14 kan gebruikt worden om vuil, vet en olie te verwijderen. Een primer is meestal niet noodzakelijk wanneer een gat of scheur gerepareerd moet worden. Rust-Oleum 5401 wordt geadviseerd wanneer 5110 Verticale Reparatiemortel gebruikt wordt in een dunne laag op een zuigende ondergrond.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Elke verpakking (2,5 kg) bevat basismateriaal (mix van bindmiddel met vulmiddelen) en 2 flesjes met verharder. Meng het basismateriaal met alle meegeleverde verharder tot een homogeen mengsel. Meng altijd tenminste 5 minuten tot er een uniforme kleur ontstaat.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Temperatuur van het materiaal, omgeving en de ondergrond tussen 10 en 35°C. De relatieve vochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Rust-Oleum Thinner 160.

OPMERKINGEN

De droogtijd wordt langer bij lagere temperatuur. Indien de temperatuur onder 10°C komt zal het product erg langzaam of in het geheel niet uitharden.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: < 10 g/l
Grenelle: C
Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking. Alle voedingsmiddelen dienen tijdens het aanbrengen en drogen uit de ruimte weggehaald te worden.

HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C. Indien het product opgeslagen voor een langere periode, moet de hars/vulmateriaal voor gebruik zeer grondig gemengd worden.

Uitgiftedatum: 20/03/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu