

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



5130 GRUNDER MOD OPSTIGENDE FUGT

Specialgrunder til opstigende fugt på gulve

- Isolerer mod opstigende fugt fra gulve
- Forankrer mod blæredannelse og krakelering
- Til asfalt og beton
- Lavt VOC-indhold
- High-Build system



KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

5130 GRUNDER MOD OPSTIGENDE FUGT

BESKRIVELSE

Spærrende grunder til fugtige overflader. Virker som forankringsgrunder på beton og asfalt.

ANBEFALET BRUG

Anvendes som spærrende grunder og virker som forankringsgrunder på beton- og asfaltoverflader, hvor der er risiko for opstigende fugt.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,1
Glansgrad:	Blank
Tørstofindhold i volumen:	96%
Blandingsforhold:	Base : Hærder = 1,7 : 0,8 (Volumen)

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	6 timer
Håndteringstør:	16 timer
Genbehandlingstør:	Efter 16 timer, men inden 48 timer
Fuldt hærdet:	2 dage
Brugstid:	30 min.

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

250 µm

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

240 µm

TEORETISK FORBRUG

4 m²/ltr

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Overfladen skal være sund og fast, helt ren og fri for enhver forurening og så tør som muligt inden påføring af malingen. Alle forurenede områder skrubbes grundigt med et alkalisk rensmiddel f.eks. Grovrenser 14. Derefter skylles grundigt med rigeligt vand eller ved damprensning. Lad overfladen tørre.

Rester af snavs skrubes eller slibes af. Al løstsiddende og inkompatibel maling fjernes mekanisk. Bart beton slibes, så overfladen ligner sandpapir. Alle ujævnheder slibes væk. Fjern betonslam med syre og skyl grundigt. Bedste resultat opnås, hvis gulvet sandblæses. Huller og større revner repareres med Pegacrete eller 5180 Epoxy Repair Mortar.

BRUGSANVISNING

Omrør grundigt inden sammenblanding. Tilsæt component B (hærder) til basematerialet og bland mekanisk. Rør basematerialet til jævn konsistens. Tilsæt hærderen under konstant og grundig omrøring. Der skal røres, indtil hærderen er godt iblandet, og der ikke sidder noget på siden eller i basematerialet. Hæld en portion over i en tom, ren og tør plastikdunk. Ryst dunken så produktet ikke "skiller".

ANVENDELSESBETINGELSER

Min. 10° C. Sørg for god udluftning ved at åbne vinduer og døre.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Påføres ufortyndet.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Påføres ufortyndet. Brug en 12-15 mm polyamidrulle.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RIVE/MURSKE

Hæld en portion ud på overfladen og fordel det jævnt med en tandspartel. Brug evt. en pigrulle til at fjerne luftbobler i malingen.

RENGØRING AF UDSKYR/SPILD

Brug Rust-Oleum 160 fortynder.

BEMÆRKNINGER

Må ikke bruges på utilstrækkeligt rengjorte overflader eller på usunde overflader. Må ikke påføres overflader, som er under 10° C, og må ikke bruges hvis der er udsigt til nattemperaturer under 5° C. Genbehandlingstiden kan forlænges ved lave nattemperaturer. Overmalingsintervallet bør overholdes for at sikre optimal vedhæftningsevne og for at undgå skader i malingslaget. Tjek at overfladen forbliver ren inden genbehandling. Overflader med en relativ fugtighed på mere end 85% skal behandles med to lag.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	198 g/l
VOC-færdigblanding:	198 g/l
VOC-kategori:	A/j
VOC-grænse:	350 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på emballagen.

HOLDBARHED

Minimum 3 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5 og 35° C.

Udstedelsesdato: 10/03/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europas anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu