

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



5150 SPEED PATCH

Snel uithardend reparatiemateriaal voor beton

- Snelle en duurzame reparatie van beton
- Binnen enkele uren overschilderbaar
- Krimpt en barst niet
- Kan worden geboord na uitharding
- Gemakkelijke alles-in-één-verpakking, inclusief primer



KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

5150 SPEED PATCH

OMSCHRIJVING

Snel uithardende, sterke betonreparatiemortel biedt een duurzame, snelle reparatie van gescheurd, geërodeerd en gebarsten beton.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Voor reparatie en versterking van alle beschadigde minerale en betonnen ondergronden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³): 2,36
Drukvastheid: 42 MN/m²

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Overschilderbaar: 1 uur
Volledig uitgehard: 1 uur
Pot Life: 10 min

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

5 - 50mm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

5 - 50mm

THEORETISCH VERBRUIK

0.5 m² per 10 kg bij een diepte van 10 mm.

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond moet droog, schoon en vrij van losse delen zijn. Gladde oppervlakken moeten worden opgeruwd.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Schud het flesje met de primer voor gebruik. De vloeistof in de grotere flessen moet worden gemengd met de droge vulstof totdat een droge, met de troffel verwerkbaar, mengsel verkregen wordt.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Temperatuur van het materiaal, omgeving en de ondergrond tussen 5 en 30°C. De relatieve vochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.

VERDUNNING & APPLICATIE: RAKEL/TROFFEL

Breng, met behulp van een kwast, de primer aan in het te repareren deel. Breng hierna, nat in nat, de gemengde Speed Patch 5150 aan met een troffel en druk het geheel goed aan in het te repareren gebied. Hoe meer druk wordt uitgeoefend des te vochtiger zal het oppervlak van de mortel worden. Hierdoor wordt het gemakkelijker om de reparatie mooi glad af te werken. Het gemengde materiaal is kan 10 - 15 minuten gebruikt worden. De verwerkingstijd is afhankelijk van de temperatuur en de hoeveelheid materiaal.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Rust-Oleum Thinner 160.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: 0 g/l
Grenelle: c
Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 1 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C. Indien het product opgeslagen wordt voor langere periodes, dient het bindmiddel/vulmateriaal zeer goed gemengd te worden alvorens de flessen met verharder worden toegevoegd.

Uitgiftedatum: 20/03/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu