

**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —



## 5500 HIGH BUILD EPOXY

# High build epoxy for floors, metal and walls

- High build coating (150 microns), very durable
- Suitable for frequent (chemical) cleaning
- Resistant to oils and solvents
- As hard and dense as ceramic tiles



KNOW-HOW TO PROTECT™

[WWW.RUST-OLEUM.EU](http://WWW.RUST-OLEUM.EU)

# 5500 HIGH BUILD EPOXY

## ОПИСАНИЕ

High build epoxy floor paint for garages, warehouses, showrooms, corridors, indoor car parks, workshops etc.

## ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

5500 is designed for application on concrete and masonry and can also be used on blasted steel, primarily intended for roller application and may also be applied by brush for small areas or touch-up only. A two coat 5500 System assures appropriate protection when in contact with chemicals (see chemical resistance guide), frequent chemical cleaning or high humidity and moisture conditions. Can be applied directly on properly cleaned, sound mineral substrates, sound, well prepared previous Epoxy coatings; porous substrates should be primed with 5401, 5401WB or 5421 Impregnation Primer; very dense substrates, like ceramic tiles, should be primed with Super Adhesive 3333 or 3366. 5500 can be applied directly on blasted steel or blasted galvanised steel; if required primed with RUST-OLEUM 9170/9180 Primer.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см <sup>3</sup> ):	1,33
Гланцово ниво:	gloss
Съдържание на твърди частици в тегло:	100%
Съдържание на твърди вещества в обема:	100%
heat_resistance:	150°C (dry heat) - 50°C (immersion or wet heat)
group_repair_30_compressive_strength:	10 MN/m <sup>2</sup>
group_repair_10_tensile_strength:	10 MN/m <sup>2</sup>
group_repair_20_flexural_strength:	70 MN/m <sup>2</sup>
Степен на смесване:	Base : Activator = 2.54 : 1.46 (Volume)

## ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	24 hours (20°C), 36 hours (10°C), 16 hours (30°C)
Сух за употреба:	24 hours
Готов за повторно нанасяне:	After 24 hours, but within 72 hours
Напълно втвърден:	10 days (14 days for immersion)
Живот в гърне:	60 minutes (20°C), 90 minutes (15°C), 150 minutes (10°C)
Време за въвеждане:	15 minutes (20°C), 30 minutes (15°C), 60 minutes (10°C)

## МОКЪР СЛОЙ

150 µm

## СУХ СЛОЙ

150 µm

## РАЗХОДНА НОРМА

6,7 m<sup>2</sup>/l

## КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Remove grease, oil and all other surface contaminations by alkaline or high pressure (steam) cleaning in combination with appropriate detergents. Sand intact coatings to roughen the surface slightly. The surface must be clean and dry during application. **Concrete and masonry:** New concrete or masonry should dry and cure for at least 30 days before applying the coating system. Remove laitance, loose and unsound concrete or deteriorated coatings preferably by abrasive blasting and repair surface defects with 5180 Epoxy Repair Mortar or Epoxy Putty 5412. Very dense and smooth concrete should be abrasive blasted or primed with Super Adhesive 3333 or 3366.

**Steel:** Remove loose rust, rust scale and deteriorated coatings by abrasive blasting to Sa 2½ (ISO 8501-1 : 1988), blast profile max. 100 µm. For immersion purposes, prepare to Sa 3 (ISO 8501-01 : 1988), blast profile max. 75 µm.

## НАЧИН НА УПОТРЕБА

These products are supplied in pre-measured 'units' consisting of one can of pigmented base material and one can of activator (5501). Stir individual components thoroughly before mixing them together. Add activator to base material and mix thoroughly with a low speed mixer.

## УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Temperature of material between 10 and 20°C, air and substrate between 10 and 35°C and relative humidity below 85%. The substrate temperature must be at least 3°C above dew point.

## НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Thinning not recommended. Use natural bristles, longhair brushes. Preferably use disposable brushes.

## НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Thinning not recommended. Use medium nap, 12 mm polyester rollers. For textured surfaces use long nap 14-18 mm rollers. Preferably use disposable rollers.

## ВЪЗДУШНО РАЗПРАШВАНЕ (AIR-ATOMISED SPRAY)

Not recommended.

## ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Use RUST-OLEUM Thinner 160.

## ЗАБЕЛЕЖКИ

Maximum dry film thickness per coat: 300 µm dry, equals 300 µm wet. In time the product can show some yellowing. Apply the coating in strokes in one direction; do not use a cross-lap technique. Do not try to brush out the coating; lay it on thickly. 5500 cannot be used for swimming pools. For other immersion purposes, please always contact our Technical Service department."

## ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	155 g/l
Готов за употреба ЛОС (VOC Readymix):	155 g/l
Категория ЛОС:	A/j
Ограничение за ЛОС:	500 g/l
Забележки относно безопасността:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

Дата на издаване: 20/03/2025

**Налични цветове и размери на опаковките:** Моля, вижте съответната продуктова страница на [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

**Отказ от отговорност:** Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителя е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

# 5500 HIGH BUILD EPOXY

## СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 20/03/2025

**Налични цветове и размери на опаковките:** Моля, вижте съответната продуктова страница на [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

**Отказ от отговорност:** Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)