

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



569/580 METALPRIMER

Hurtigtørrende metalgrunder

- Kan overmales efter kun 2 timer
- Holdbart anti-korrosion system på en enkelt dag
- Forlænger topmalingens forventede levetid
- Fremragende flydeegenskaber
- Kan tones i næsten alle RAL- og NCS farver

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

569/580 METALPRIMER

BESKRIVELSE

1k hurtigtørrende metalgrunder til bart og let rustent stål.

ANBEFALET BRUG

569/580 anvendes på nye, sandblæste eller let rustne ståloverflader. RUST-OLEUM 569/580 metalgrunder korrosionsbeskytter, når den indgår i et system sammen med en RUST-OLEUM topmaling alt afhængig af påvirkningsforholdene. I svært industrielt miljø: 2-lags system bestående af 569/580 og 9100. I let industrielt miljø: 1 lag 569/580 efterfulgt af 1 lag 1060/1080 mellemgrunder og eller 1 lag Alkythane® 7500.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,2
Glansgrad:	Mat
Korrosionsklasse:	C3 gennemsnitlig beskyttelse
Tørstofindhold i volumen:	44,8%
Varmebestandighed:	120° C (tør varme)

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	1 time
Håndteringstør:	2 timer
Genbehandlingstør:	Efter 2 timer
Fuldt hærdet:	8 dage

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

80 µm

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

35 µm

TEORETISK FORBRUG

12,8 m²/ltr

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Fedt, olie og al anden overfladeforurening afvaskes med alkalisk rensemiddel eller ved højtryks(damp)rensning. Rust, rustflager, løse glødeskaller og nedbrudt maling fjernes ved sandblæsning til Sa 2½ (ISO 8501-1:1988), blæseprofil max. 50 my. Hvor sandblæsning ikke er muligt, skræbes rust og løst maling af eller stålørstes til St 3 (ISO 8501-1:1988). Tidligere malede overflader i god stand matteres for god vedhæftning. Overfladen skal være ren og tør under påføring.

BRUGSANVISNING

Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

ANVENDELSESBETINGELSER

Luft-, overflade- og malingstemperatur skal være mellem 5° og 35° C og luftfugtighed under 85%. Overfladetemperatur skal være min. 3° C over dugpunktet.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Fortynd med maks. 10 vol. % RUST-OLEUM fortynder 633.
Brug pensel med lange naturhår.
Det kan være nødvendigt at påføre to lag for at opnå den anbefalede tørre filmtykkelse.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Fortynd med maks. 10 vol. % RUST-OLEUM fortynder 633.
Brug rulle med 8-12 mm. luv.
Det kan være nødvendigt at påføre to lag for at opnå den anbefalede tørre filmtykkelse.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Hvis nødvendigt fortyndes med max. 5 vol. % RUST-OLEUM fortynder 641.
Dysetørrelse: 13 - 15. Tryk: 130 - 200 bar.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Fortynd med 10-20 vol.% RUST-OLEUM fortynder 641.
Dysetørrelse: 1.2 - 1.8 mm. Tryk: 2 - 4 bar.

RENGØRING AF UDSYR/SPILD

Brug RUST-OLEUM fortynder 633 eller mineralsk terpentin.

BEMÆRKNINGER

Maks. tør filmtykkelse pr. lag: 60 µm tør, svarende til 135 µm våd.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	424 g/l
VOC-færdigblanding:	497 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-grænse:	500 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på emballagen.

HOLDBARHED

Minimum 5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° C og 35° C.

Udstedelsesdato: 10/03/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europas anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu