

RUST-OLEUM®

INDUSTRIAL



5800 EPOXY RAPID WB

Hurtigtørrende vandbaseret epoxy

- Slidstærk epoxy gulvmaling
- Kan overmales efter kun 3 timer
- Leveres i blank og mat.
- Vandbaseret, lugtsvag
- Fremragende flydeevne - ensartet overflade



KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

5800 EPOXY RAPID WB

BESKRIVELSE

Hurtigtørrende 2K epoxy maling til indendørs gulve. Til garager, lagergulve, showrooms, gangarealer, parkeringshuse, værkstedsgulve mv.

ANBEFALET BRUG

5800 Hurtigtørrende Epoxy anvendes på rengjorte, sunde mineralske overflader samt på godt forberedte tidligere malede overflader i god stand. Produktet kan påføres direkte på porøse overflader, uden forudgående specialgrunding.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,2
Glansgrad:	Blank, Mat
Glansgrad ved 60°:	Blank, glans 85 – 95 (blandet med Aktivator 5801) Mat, glans <10 (blandet med Aktivator 5802)
Tørstofindhold i volumen:	48%
Blandingsforhold:	Base : Aktivator = 2 : 3 (Volumen)

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringsør:	2 timer
Håndteringsør:	3 timer
Genbehandlingør:	Efter 3 timer og inden 5 dage
Fuldt hærdet:	7 dage (trafik er muligt efter 24 timer)
Brugstid:	2 timer

ANBEFALET VÅDFILMYKKELSE

167 µm

ANBEFALET TØRFILMYKKELSE

80 µm

TEORETISK FORBRUG

6 m²/ltr

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkevidde afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Beton skal være mindst 30 dage gammel, være fuldstændig tør og fri for betonslam. Eksisterende malingslag i god stand matslibes. Tjek forenelighed. Dårligt hæftende malingslag skal fjernes. Fedt, olie og al anden overfladeforurening afvaskes med et alkalisk rensmiddel eller ved højtryks- (damp)rensning tilsat et rense- og affedningsmiddel. Meget glat beton eller beton med betonslam (et svagt støvet lag) bør slibes eller ætzes med RUST-OLEUM Surfa-Etch 108 el. lign. for at sikre ordentlig vedhæftning. Betonoverfladen skal vaskes grundigt og tørre helt inden påføring af maling. Det anbefales at grunde glittet beton med Epoxy Floor Primer 3366.

BRUGSANVISNING

Basematerialet omrøres grundigt inden Aktivatoren tilsættes. Når de to komponenter er blandet omrøres igen grundigt indtil blandingen er jævn. Bland ikke større portion end det er muligt at påføre på 2 timer.

Ved højere temperaturer reduceres pot life (påføringstid).

ANVENDELSESBETINGELSER

Påfør kun hvis overfladens temperatur er mellem 10 og 30° C og luftfugtighed er under 85%.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Brug pensler med lange naturhår.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Brug imiteret lammeskindsrulle med medium luv. Rul malingen godt ned i overfladen. Hvis nødvendigt fortyndes med vand. Produktet tørrer let mørkt op, når hærdningen begynder, og der bør derfor ikke rulles over.

RENGØRING AF Udstyr/SPILD

Straks efter påføring rengøres med varmt sæbevand.

BEMÆRKNINGER

- For blank overflade skal basematerialet iblandes RUST-OLEUM 5801 Aktivator.
- For mat overflade skal basematerialet iblandes RUST-OLEUM 5802 Aktivator.
- Hvis produktet anvendes udendørs, er det nødvendigt at slutte med et lag RUST-OLEUM Polyurethan Topmaling f.eks. Rust-0Thane 9200 (anvend ikke en klar topmaling).
- Til levnedsmiddelindustrien anbefales det at anvende system 5800 mat som grunder, hvorpå påføres system 5500, opløsningsmiddelri epoxy.
- Porøse overflader kan først primes med 5800 fortyndet med 5-10% vand

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	65 g/l
VOC-færdigblanding:	65 g/l
VOC-kategori:	A/j
VOC-grænse:	140 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED

Minimum 2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 15° og 25° C. **Tåler ikke frost.**

Udstedelsesdato: 20/03/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu