

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



6020 SNELGROND

Sneldrogende grondverf



- Sneldrogend en snel overschilderbaar
- Hoge dekkraft en goed vullend
- Goede kantendekking

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

6020 SNELGROND

OMSCHRIJVING

Sneldrogende, goed vullende en vochtregulerende grondverf op basis van alkydhars. Verkrijgbaar in wit, grijs en zwart. Geschikt voor hout en voorbehandeld metaal. Voor buiten.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Rust-Oleum Snelgrond is een sneldrogende, goed vullende, vochtregulerende grondverf op basis van alkydhars. Na 1 uur droog en na 5 uur overschilderbaar. Te gebruiken in combinatie met Rust-Oleum/Mathys lakken voor maximale duurzaamheid. Voor buiten.

AANBEVOLEN SYSTEEM

Rust-Oleum Snelgrond is geschikt als grondverf op houtwerk, bestaande dekkende alkyd laklagen en als tussenlaag op voorbehandeld metaal. Rust-Oleum Snelgrond past goed in een doorwerksituatie of bij onderhoudswerk waarbij op dezelfde dag nog een afwerklaag dient te worden aangebracht. Rust-Oleum Snelgrond kan zonder problemen enkele maanden overstaan en kan worden aangebracht op hout dat maximaal 20% vocht bevat.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid: Ca 1.65 g/ml
Vaste stof gehalte in volume: 65%

DROOGTIJDEN BIJ 20°C/RV 50%

Kleefvrij: Na 1 uur
Hanteerbaar: Na 2 uur
Overschilderbaar: Na 5 uur

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

62 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

40 µm

THEORETISCH VERBRUIK

Circa 16 m²/liter per laag

PRAKTISCH VERBRUIK

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpunttemperatuur is. Buiten niet bij dreigende regen, vorst, of in de volle zon aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor een goede kantendeckking, bij houten kozijnen de scherpe hoeken iets afronden.

Kaal gemaakt/ onbehandeld hout

- Het geheel reinigen met Universol.
- Vergrijd hout tot op het gezonde hout wegschuren en gronden met Rust-Oleum Multiprimer.
- Eventuele reparaties uitvoeren, schuren en stofvrij maken.
- Onbehandeld hout gronden met Rust-Oleum Snelgrond.
- Na droging licht schuren en stofvrij maken.
- Dekkend afschilderen met een lak, zoals Rust-Oleum Combicolor, Mathys Fassilux.

Bestaande oude lagen

- Oude loszittende lagen verwijderen.
- Het geheel reinigen met Universol.
- Vergrijd hout tot op het gezonde hout wegschuren en gronden met Rust-Oleum Snelgrond.
- Eventuele reparaties uitvoeren en gronden met Rust-Oleum Snelgrond.
- Na droging schuren en stofvrij maken.
- Kaal gemaakte delen gronden met Rust-Oleum Snelgrond.
- Na droging licht schuren en stofvrij maken.
- Dekkend afschilderen met een lak zoals Rust-Oleum Combicolor, Mathys Fassilux.

Bestaande, intacte verflagen

- De intacte lagen reinigen met Universol.
- De ondergrond goed schuren.
- Bij- of overgronden met Rust-Oleum Snelgrond.
- Na droging licht schuren en stofvrij maken.
- Dekkend afschilderen met een lak zoals Rust-Oleum Combicolor, Mathys Fassilux.

Bovenstaande systemen gelden als algemene beschrijving voor de meest voorkomende ondergronden. Voor specifieke toepassingen en/of uitgebreid advies kunt u contact opnemen met Rust-Oleum Europe.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik goed roeren. In 1 of meerdere lagen aanbrengen met een geschikte kwast of roller. Om aanzetten te vermijden altijd nat-in-nat werken. Tijdens de droging niet meer bijwerken.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpunttemperatuur is. Buiten niet bij dreigende regen, vorst, of in de volle zon aanbrengen.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Gebruiksklaar. Gebruik een langharige natuurlijke kwast.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Gebruiksklaar. Gebruik een nylon roller die geschikt is voor het verwerken van synthetische verven.

REINIGEN VAN APPARatuur / SPATTEN

Reinigen met terpentijn of kwastreiniger.

OPMERKINGEN

Product is te verwerken tot een temperatuur van 0°C. Bij een lagere temperatuur zal de droging langzamer zijn. Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid enz. beïnvloeden de droogtijd.

Algemeen: de in dit technisch merkblad opgenomen waardes zijn vastgesteld op basis van DIN EN 13300.

Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren.

Restanten: deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC readymix: 269g/l
Opmerkingen mbt Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de veiligheid: informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

12 maanden vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 25°C.

Uitgiftedatum: 29/05/2019

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten : Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer : De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu