

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



6035 IJZERMENIE

Roestwerende primer



- Roest- en corrosiewerend
- Voor staal en non-ferro metalen
- Uitstekende hechting

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

6035 IJZERMENIE

OMSCHRIJVING

Roestwerende primer voor ijzer en staal. Ook geschikt voor radiatoren en verwarmingsbuizen. Voor binnen en buiten.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Rust-Oleum IJzermenie is een rood-bruine roestwerende primer op basis van alkydhars tegen het roesten van ijzer en staal. Ook geschikt voor metalen die verwarmd worden, zoals radiatoren en verwarmingsbuizen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³): Ongeveer 1,5 g/ml
Vaste stof gehalte in volume: 50%

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Hanteerbaar: Na 2 uur
Overschilderbaar: Na 18 uur

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

75 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

35 µm

THEORETISCH VERBRUIK

12 m²/liter per laag

PRAKTISCH VERBRUIK

Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor een goede kantendekking, bij houten kozijnen de scherpe hoeken iets afronden.

Onbehandeld staal: eventuele walshuid, vet, roestvorming en stof grondig verwijderen. Daarna 2 lagen Loodvrije Menie aanbrengen, gevolgd door 1 laag Grondverf en afwerken met Rust-Oleum Combicolor of Mathys Fassilux.

Behandeld metaal in slechte staat alle slecht hechtende en loszittende delen verwijderen met afbijt, door afbranden of afkrabben en behandelen als 'Onbehandeld metaal'.

Bovenstaande systemen gelden als algemene beschrijving voor de meest voorkomende ondergronden. Voor specifieke toepassingen en/of uitgebreid advies kunt u contact opnemen met Rust-Oleum Europe.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Goed roeren voor gebruik. Eventueel de eerste laag verdunnen met 5% white spirit. In 2 lagen aanbrengen met een kwast, lakroller of spuit. Vóór het aflakken op metaal, altijd een tussenlaag Grondverf aanbrengen.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en -80°C en niet in de felle zon of bij kans op regen.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Gebruik langharige natuurlijke kwasten.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Reinigen met terpentine of kwastenreiniger.

OPMERKINGEN

Algemeen: na gebruik, de verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen en daarna rechtop wegzetten.

Restanten: deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC readymix: 340g/l
Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 25°C.

Uitgiftedatum: 20/03/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu