

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



6060 REPARATIE SPACK

Spray voor het repareren van structureffecten (spack)

- Makkelijk en eenvoudig in gebruik
- Hoog standvermogen op verticale delen
- Overschilderbaar met elke muurverf

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

6060 REPARATIE SPACK

OMSCHRIJVING

Spray voor het repareren van structureffecten (spack) op wanden en plafonds. Voor pleisterwerk, gips- en spaanplaat en beton. Kan ook als spacksputwerk afwerking gebruikt worden. Voor binnen.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Rust-Oleum Reparatiespack is een structuur reparatiemiddel op basis van PU-dispersie voor het repareren van structureffecten (spack) op wanden en plafonds.

AANBEVOLEN SYSTEEM

Geschikt als structuur reparatiemiddel voor beschadigingen in spackpleister op bijvoorbeeld pleisterwerk, gips- en spaanplaat en beton. Kan ook als spack spuitwerk afwerking gebruikt worden en is af te werken met alle gangbare Mathys muurverven.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³): ± 1.20 g/ml
Vaste stof gehalte in gewicht: 48%

THEORETISCH VERBRUIK

Ca. 1 m² / 500 ml per laag, afhankelijk van structuur.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond dient glad en vlak te zijn. De ondergrond dient bovendien draagkrachtig, volledig afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.

Nieuwe, onbehandelde ondergronden

- Sterk zuigende ondergronden geheel voorbehandelen met Rust-Oleum 2990 Isoleercoating.
- Poederende ondergronden grondig reinigen. Na droging voorbehandelen met Mathys Pegafix.
- Stabiele draagkrachtige ondergrond voorbehandelen met Rust-Oleum 2990 Isoleercoating.

Bestaande draagkrachtige ondergronden

- Ondergrond reinigen.
- Stabiele draagkrachtige ondergrond voorbehandelen met Rust-Oleum 2990 Isoleercoating.

Bestaande, niet draagkrachtige ondergronden

- Loszittende lagen grondig verwijderen.
- Poederende lagen grondig afwassen en laten drogen. Na droging voorbehandelen met Mathys Pegafix.
- Ondergrond reinigen.
- Eventuele reparaties uitvoeren.
- Zuigende plaatsen en voorbehandelen met Rust-Oleum 2990 Isoleercoating.
- Stabiele draagkrachtige ondergrond voorbehandelen met Rust-Oleum 2990 Isoleercoating.

Verontreinigingen door nicotine, vocht, roest of roet

- Oppervlak/verontreiniging behandelen met Rust-Oleum 2990 Isoleercoating.
- Lichte verontreiniging op stabiele draagkrachtige ondergrond behandelen met Rust-Oleum 2990 Isoleercoating.

Bovenstaande systemen gelden als algemene beschrijving voor de meest voorkomende ondergronden. Voor specifieke toepassingen en/of uitgebreid advies kunt u contact opnemen met Rust-Oleum Europe.

Uitgiftedatum: 20/03/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

6060 REPARATIE SPACK

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten.

Aangrenzende delen afplakken of beschermen.

- Aanbrengen met een draaiende beweging.
- Starten vanaf het afgedekte deel.
- Zorg er voor dat de spuitbus blijft bewegen tijdens het spuiten.

Door het variëren van de laagdikte en de spuitafstand t.o.v. het oppervlak is het mogelijk om zowel fijne als grove structuren te spuiten. Rust-Oleum Reparatiespack kan dekkend gebruikt worden, maar ook licht sputterend, alleen voor het opzetten van structuur waarna (na droging) het geheel overgeschilderd wordt met een muurverf. Indien meerdere lagen noodzakelijk zijn, is het aan te bevelen om tussen de lagen 10 min. uitdamp tijd aan te houden.

Tip: het is aan te raden om vanaf een stuk papier/karton te beginnen met spuiten. Op deze manier treedt er bij aanvang van het spuiten geen andere structuur op door de plotselinge druk. Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden) en de sproeikop even demonteren en uitspoelen onder een kraan.

Let op: gebruik tussen de 10 tot 30°C, afhankelijk van de gewenste structuur. De temperatuur van de bus beïnvloedt de structuur. Tijdens het spuiten koelt de bus af en wordt de structuur grover, desgewenst kan men de bus lichtjes verwarmen onder lauw stromend water waardoor de structuur weer fijner wordt. (bus niet onder een hete kraan houden!)

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +15°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpuntstemperatuur is.

OPMERKINGEN

Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren. Spuitbus dient op kamertemperatuur te zijn (min. 15°C.). Spuitbus nooit op warmtebron plaatsen en niet in de richting van een vlam of gloeiende voorwerpen spuiten. Restanten: deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 25°C.

Uitgiftedatum: 20/03/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu