

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



6400 SHOPPRIMER



Beskyttelse af metal under opbevaring og transport

- Fremragende vedhæftning
- Ideel til sprøjtepåføring
- Kan overmales med CombiColor® og mange andre malesystemer
- Skjuler mindre konstruktionsfejl
- Gifrfri

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

6400 SHOPPRIMER

BESKRIVELSE

RUST-OLEUM Shop Primere 6400 er hurtigtørrende grundere baseret på soyaolie alkyd. Produkterne indeholder rusthindrende pigmenter og er blyog kromatfrie.

ANBEFALET BRUG

RUST-OLEUM Shop Primere 6400 bruges af producenter og entreprenører og kan påføres koldvalset, sandblæst, bejdsat eller let rustent stål. RUST-OLEUM Shop Primere 6400 er primært beregnet til sprøjtepåføring, men kan også påføres med pensel eller rulle til småreparationer eller til genopfriskning. RUST-OLEUM Shop Primere 6400 kan overmales med en RUST-OLEUM Alkyd grunder/mellemgrunder og Alkythane 7500 systemet, hvilket giver tilstrækkelig beskyttelse i let industrielt miljø.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,25 ± 0.5
Glansgrad:	Mat
Tørstofindhold i volumen:	42 - 44%
Varmebestandighed:	120° C (tør varme)

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	1 time (20° C), 2 timer (10° C), ½ time (30° C)
Håndteringstør:	2 timer (20° C), 4 timer (10° C), 1 time (30° C)
Genbehandlingstør:	24 timer (20° C), 36 timer (10° C), 24 timer (30° C)
Fuldt hærdet:	7 dage (20° C), 14 dage (10° C), 5 dage (30° C)

ANBEFALET VÅDFILMYKKELSE

85 µm

ANBEFALET TØRFILMYKKELSE

35 µm

TEORETISK FORBRUG

12 m²/ltr ved 35 µm tørfilm

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Fedt, olie og al anden overfladeforurening afvaskes med alkalisk rensmiddel eller ved højtryks(damp)rensning. Rust, rustflager, løse glødeskaller fjernes ved sandblæsning til Sa 2½ (ISO 8501-1:1988), blæseprofil maks. 50 my eller ved bejdsning. Løstsiddende og nedbrudt maling skræbes, stålborstes eller sandsvirpes af. Overfladen skal være ren og tør under påføring.

BRUGSANVISNING

Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

ANVENDELSESBETINGELSER

Luft-, overflade- og malingsstemperatur skal være mellem 5° og 35° C / luftfugtighed under 85%. Overfladetemperatur skal være min. 3° C over dugpunktet.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Brug pensler med lange naturhår.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Brug ruller med medium luv (perlon 8-12 mm). Det kan være nødvendigt at påføre 2 lag for at opnå anbefalet lagtykkelse.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Hvis nødvendigt kan fortyndes med op til 5 vol. % RUST-OLEUM Fortynder 150. Dystemørrelse: 13-15. Tryk: 130-200 bar.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Fortynd med op til 10 vol. % RUST-OLEUM Fortynder 150. Dystemørrelse: 1,2-1,8 mm. Tryk: 2-4 bar.

RENGØRING AF UDSKYR/SPILD

RUST-OLEUM Fortynder 160 eller mineralisk terpentin.

BEMÆRKNINGER

Maks. tør filmykkelse pr. lag: 60 my tør / 160 my våd.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	463 g/l
VOC-færdigblanding:	499 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-grænse:	500 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad på produktet samt informationer på etiketten.

HOLDBARHED

Minimum 5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Udstedelsesdato: 10/03/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu