

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



7100 GULVMALING



1k gulvmaling - nem at påføre, højglans

- 1K opløsningsmiddelbaseret gulvmaling
- Til let trafik indendørs og udendørs
- Til betongulve (>2 år), metal og træ
- Særlig god dækkeevne ved ét lag
- Berøringsstør efter 6 timer (v/ 20° C)

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

7100 GULVMALING

BESKRIVELSE

Opløsningsmiddelbaseret Alkyd gulvmaling, som er nem at påføre. Især beregnet til påføring indendørs og udendørs på betongulve, der er mere end 2 år gamle. Malingen er slidstærk og tåler rengøring med neutrale rengøringsmidler (alkaliske rensemidler må IKKE anvendes). Tåler kortvarig påvirkning af smøroleolie, benzin, petroleum mv.

ANBEFALET BRUG

7100 Gulvmaling anvendes på helt tørre og rengjorte betonoverflader, som er mere end 2 år gamle. Anbefales ikke til påføring på glatte og tætte overflader eller til imprægnerede overflader, da vedhæftningen her kan forringes. Kan påføres eksisterende fastsiddende maling. 7100 kan også påføres korrekt forberedte metalgulve, som er grundet med RUST-OLEUM metalprimer.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,0 - 1,1 kg/l
Glansgrad:	Blank
Tørstofindhold i volumen:	36 - 40 %

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	6 timer
Genbehandlingstør:	24 timer
Fuldt hærdet:	7 dage

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

130 µm

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

50 µm

TEORETISK FORBRUG

8,0 m²/ltr ved 50 µm tør

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og ruhed samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Fedt, olie og al anden forurening afvaskes med alkalisk rensemiddel eller ved højtryks(damp)rensning. Fastsiddende maling matteres for at sikre god vedhæftning. Tjek forenelighed med eksisterende maling. Overfladen skal være ren og tør under påføringen. På porøse betonoverflader skal første lag 7100 fortyndes med ca 10% 7301 fortynder. Betonhærdemidler fjernes ved støvfri tryklufblæsning.

BRUGSANVISNING

Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

ANVENDELSESBETINGELSER

Påføres under tørre forhold og ved god ventilation.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Hvis nødvendigt fortyndes med op til 10% RUST-OLEUM Fortynder 7301.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Hvis nødvendigt fortyndes med op til 10% RUST-OLEUM Fortynder 7301. Ved rullepåføring kan det være nødvendigt med 2 lag for at opnå den foreskrevne lagtykkelse.

RENGØRING AF Udstyr/SPILD

Straks efter brug med 7301 fortynder.

BEMÆRKNINGER

7100 Gulvmaling må ikke påføres alkaliske overflader.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	456 g/l
VOC-færdigblanding:	485 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-grænse:	500 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad på produktet samt informationer på etiketten

HOLDBARHED

Minimum 5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35°C.

Udstedelsesdato: 10/03/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europas anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu