RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



## 7100 VLOERVERF




# Eenvoudig aan te brengen vloerverf

- Een-component, oplosmiddelhoudend
- Voor voetverkeer, binnen en buiten
- Voor oude betonvloeren (>2 jr), metaal en hout
- Hoogglans uiterlijk, goed dekkend
- Kleefvrij na 6 hours (bij 20°C)

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# 7100 VLOERVERF

## OMSCHRIJVING
Eenvoudig aan te brengen solventgedragen vloerverf op basis van alkydharsen die bijzonder geschikt is voor het behandelen van oude (>2 jaar), droge betonvloeren binnen en buiten. De coating is goed bestand tegen slijtage en niet agressieve reinigingsmiddelen (geen alkalische) en kortstondig bestand tegen smeeroliën, benzine etc.

## AANBEVOLEN GEBRUIK
7100 Vloerverf kan aangebracht worden op betonvloeren, ouder dan 2 jaar, die volkomen droog en zuiver zijn, dit met uitsluiting van glad beton of beton dat vochtwerende producten bevat, welke een goede hechting verhinderen. 7100 Vloerverf kan ook aangebracht worden op eerder aangebrachte goed hechtende gave coatings. 7100 kan ook aangebracht worden op goed voorbehandelde en met de juiste Rust-Oleum primer gecoate metalen ondergronden.

## TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| Dichtheid (g/cm³): | 1,0 - 1,1 kg/l |
| Glansgraad: | Hoogglans |
| Vaste stof gehalte in volume: | 36 - 40 % |

## DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

| | |
|---|---|
| Kleefvrij: | 6 uur |
| Overschilderbaar: | 24 uur |
| Volledig uitgehard: | 1 week |

## AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE
130 µm

## AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE
50 µm

## THEORETISCH VERBRUIK
8,0 m²/l bij 50 µm droog

## PRAKTISCH VERBRUIK
Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

## ONDERGROND VOORBEHANDELING
Verwijder olie, vet en andere verontreinigingen met Rust-Oleum 2901 EpoxyShield Reiniger/Ontvetter voor vloeren of door middel van hogedruk-(stoom)reiniging in combinatie met daarvoor geschikte middelen. Nog intacte, oude lagen schuren om een goede hechting te krijgen. Controleer de verdraagzaamheid met oude intacte verflagen. Tijdens applicatie moet het oppervlak schoon en droog zijn. Op poreuze ondergronden eerst een laag 7100 verdund met ±10% 7301 aanbrengen. Curing compounds moeten verwijderd worden door middel van stofvrij stralen.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Voor gebruik moet de verf intensief, tot een goede homogeniteit, geroerd worden.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
Aanbrengen in een droge en goed geventileerde omgeving.

## VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST
Spaarzaam, indien nodig, tot 10% 7301.

## VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER
Spaarzaam, indien nodig, tot 10% 7301. Bij roller applicatie kan het noodzakelijk zijn om 2 lagen aan te brengen om de aanbevolen laagdikte te bereiken.

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN
Direct na verwerken met Rust-Oleum 7301.

## OPMERKINGEN
7100 Vloerverf nooit aanbrengen op alkalische ondergronden.

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

| | |
|---|---|
| VOC gehalte: | 456 g/l |
| VOC readymix: | 485 g/l |
| VOC categorie: | A/i |
| VOC limiet: | 500 g/l |
| Opmerkingen mbt veiligheid: | Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking. |

## HOUDBAARHEID
Minimaal 5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

**Uitgiftedatum:** 13/05/2025

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu