RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL

7200 FLOORCOAT PU

Slidstærk gulvmaling i alle RAL- og NCS farver

- Sammensætningen af polyurethan og urethan giver ekstrem slidstyrke
- Fås i satin og blank i alle RAL- og NCS farver
- Flyder godt, er nem at påføre
- Anvendes på beton, træ, murværk, og tidligere malede gulve
- Ideel som stribemaling inde og ude

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

7200 FLOORCOAT PU

BESKRIVELSE
Slidstærk 1K gulvmaling med Polyurethan. Meget nem at påføre.

ANBEFALET BRUG
Floorcoat PU (7200) kan påføres direkte på betongulve (se overfladeforberedelse), trægulve og murværk, som er fuldstændig rengjort og tørt. Det anbefales ikke at påføre produktet på glat eller tæt beton eller på imprægneret beton, da vedhæftningen her vil være forringet. Floorcoat PU (7200) kan også påføres eksisterende fastsiddende maling samt på metalgulve efter korrekt overfladeforberedelse og grunding med en egnet RUST-OLEUM metalgrunder.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,1
Glansgrad:	Blank,Satin
Tørstofindhold i volumen:	45%

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	4 timer
Håndteringstør:	8 timer
Genbehandlingstør:	24 timer
Fuldt hærdet:	7 dage

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE
110 µm

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE
50 µm

TEORETISK FORBRUG
9 m²/ltr

PRAKTISK FORBRUG
Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og tilstand samt evt. spild af maling under arbejdet.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN
Fjern fedt, olie og al anden forurening med alkalisk rensemiddel eller ved højtryks(damp)rensning. Fastsiddende maling matteres for at sikre god vedhæftning. Tjek forenelighed med eksisterende maling. Overfladen skal være ren og tør under påføringen. På porøse betonoverflader skal første lag 7200 fortyndes med ± 5% RUST-OLEUM fortynder 633. Ny beton skal være min. 28 dage gammel og må maks. indeholde 6% fugt. Betonhærdemidler fjernes ved støvfri trykluftsblæsning eller ved afsyring f.eks. med RUST-OLEUM Surfa-Etch 108

BRUGSANVISNING
For at sikre homogenitet skal malingen omrøres grundigt inden brug.

ANVENDELSESBETINGELSER
Påføres under tørre forhold og ved god udluftning.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL
Fortynd, hvis nødvendigt, med maks. 5% RUST-OLEUM Fortynder 633.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE
Fortynd, hvis nødvendigt, med maks. 5% RUST-OLEUM Fortynder 633. Ved rullepåføring kan det være nødvendigt at påføre 2 lag for at opnå den anbefalede lagtykkelse.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE
Fortynd med maks. 10% RUST-OLEUM Fortynder 641.
Dysestørrelse: 1,0 – 1,5 mm. Lufttryk: 2 – 4 bar.

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD
Rengør straks med RUST-OLEUM Fortynder 633.

BEMÆRKNINGER
Floorcoat PU (7200) må ikke anvendes på højalkaliske overflader eller på overflader, som konstant står under vand.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	450 g/l
VOC-færdigblanding:	495 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-grænse:	500 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på emballagen.

HOLDBARHED
Minimum 5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Udstedelsesdato: 28/05/2026

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu