

# RUST-OLEUM®

INDUSTRIAL



## 7200 FLOORCOAT PU



# Slidstærk gulvmaling i alle RAL- og NCS farver

- Sammensætningen af polyurethan og urethan giver ekstrem slidstyrke
- Fås i satin og blank i alle RAL- og NCS farver
- Flyder godt, er nem at påføre
- Anvendes på beton, træ, murværk, og tidligere malede gulve
- Ideel som sribemaling inde og ude

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# 7200 FLOORCOAT PU

## BESKRIVELSE

Slidstærk 1K gulvmaling med Polyurethan. Meget nem at påføre.

## ANBEFALET BRUG

Floorcoat PU (7200) kan påføres direkte på betongulve (se overfladeforberedelse), trægulve og murværk, som er fuldstændig rengjort og tørt. Det anbefales ikke at påføre produktet på glat eller tæt beton eller på imprægneret beton, da vedhæftningen her vil være forringet.

Floorcoat PU (7200) kan også påføres eksisterende fastsiddende maling samt på metalgulve efter korrekt overfladeforberedelse og grundning med en egnet RUST-OLEUM metalgrunder.

## TEKNISK DATA

Tæthed:	1,1
Glansgrad:	Blank, Satin
Tørstofindhold i volumen:	45%

## TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	4 timer
Håndteringstør:	8 timer
Genbehandlingstør:	24 timer
Fuldt hærdet:	7 dage

## ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

110 µm

## ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

50 µm

## TEORETISK FORBRUG

9 m<sup>2</sup>/ltr

## PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og tilstand samt evt. spild af maling under arbejdet.

## FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Fjern fedt, olie og al anden forurening med alkalisk rensmiddel eller ved højtryks(damp)rensning. Fastsiddende maling matteres for at sikre god vedhæftning. Tjek forenelighed med eksisterende maling. Overfladen skal være ren og tør under påføringen. På porøse betonoverflader skal første lag 7200 fortyndes med ± 5% RUST-OLEUM fortynder 633. Ny beton skal være min. 28 dage gammel og må maks. indeholde 6% fugt. Betonhærdemidler fjernes ved støvfri trykluftblæsning eller ved afsyning f.eks. med RUST-OLEUM Surfa-Etch 108

## BRUGSANVISNING

For at sikre homogenitet skal malingen omrøres grundigt inden brug.

## ANVENDELSESBETINGELSER

Påføres under tørre forhold og ved god udluftning.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Fortynd, hvis nødvendigt, med maks. 5% RUST-OLEUM Fortynder 633.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Fortynd, hvis nødvendigt, med maks. 5% RUST-OLEUM Fortynder 633. Ved rullepåføring kan det være nødvendigt at påføre 2 lag for at opnå den anbefalede lagtykkelse.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Fortynd med maks. 10% RUST-OLEUM Fortynder 641.

Dysetørrelse: 1,0 – 1,5 mm. Lufftryk: 2 – 4 bar.

## RENGØRING AF Udstyr/SPILD

Rengør straks med RUST-OLEUM Fortynder 633.

## BEMÆRKNINGER

Floorcoat PU (7200) må ikke anvendes på højalkaliske overflader eller på overflader, som konstant står under vand.

## SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	450 g/l
VOC-færdigblanding:	495 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-grænse:	500 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på emballagen.

## HOLDBARHED

Minimum 5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Udstedelsesdato: 24/06/2022

**Tilgængelige farver og pakningsstørrelser:** Der henvises til den respektive produktside på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

**Ansvarsfraskrivelse:** Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)