

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## 8399 HYGIEJNE MURFORSEGLER

# Hygiejne Maling Murforsegler og Grunder

- Meget hurtigtørrende – kort genbehandlingstid med 8300 Hygiejne Vægmalning
- Beskytter mod lettere kemiske påvirkninger samt følgevirkninger af fugt
- Gulner ikke og tåler hyppig rengøring
- Kan påføres helt ned til -10° C
- Meget velegnet til kølerum og andre kolde områder

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# 8399 HYGIEJNE MURFORSEGLER

## BESKRIVELSE

1K Hygiejne Murforsegler. Beskytter, sammen med 8300 hygiejne topmaling, mod lettere kemiske påvirkninger og følgevirkninger af fugt. Gulner ikke og tåler hyppig rengøring. Til vægge og lofter.

## ANBEFALET BRUG

8399 anvendes på mineralske overflader som beton, murværk, pudsede vægge og fiberplader. 8399 Grunder bør efterfølges af 8300 Topmaling. Tåler let kemisk påvirkning, hyppig rengøring og jævnlig høj luftfugtighed. 8399 anvendes på afrensede, sunde mineralske overflader og sunde, godt forberedte tidligere malede overflader. Porøse overflader skal grundes med et lag fortyndet 8399. 8399 er klassificeret i: klasse 1 overfladespredning af flammer, ifølge BS 476, part 7: 1987.

## TEKNISK DATA

Tæthed:	1.36
Glansgrad:	Mat
Tørstofindhold i volumen:	43.5 %
Varmebestandighed:	80° C (tør varme)

## TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringsstør:	1 time (20° C), 2 timer (10° C), 10 min (30° C), 4 timer (0° C), 6 timer (-10° C)
Håndteringstør:	2 timer (20° C), 4 timer (10° C), 30 min (30° C), 6 timer (0° C), 8 timer (-10° C)
Genbehandlingstør:	3 timer (20° C), 6 timer (10° C), 1 time (30° C), 8 timer (0° C), 12 timer (-10° C)
Fuldt hærdet:	8 dage (20° C), 12 dage (10° C), 5 dage (30° C)

## ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

80 µm

## ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

35 µm

## TEORETISK FORBRUG

12.4 m<sup>2</sup>/ltr

## PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

## FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Nyt beton og murværk skal hærde og tørre i mindst 30 dage inden påføring af maling. Fedt, olie og al anden overfladeforurening afvaskes med et alkalisk rensmiddel eller en hedtvandsrensner. Hele overfladen efterskylles med rigeligt varmt vand eller højtryks(damp)rensner for at fjerne de sidste rester af forurening og rensmiddel. Eksisterende sund og fastsiddende maling matslibes. Nedbrudte malingslag fjernes. Overfladen skal være ren og tør under påføringen.

## BRUGSANVISNING

For at sikre homogenitet skal malingen omrøres grundigt inden brug.

## ANVENDELSESBETINGELSER

Luft-, overflade- og malingstemperatur skal være mellem -10° og 35° C og luftfugtigheden under 85%. Overfladetemperatur skal være min. 3° C over dugpunktet. Ved temperaturer under 0° C bør overfladen være isfri.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Fra -10° C til 5° C: Fortynd med 10-20 vol.% RUST-OLEUM Fortynder 633.

> 5° C: Fortynd med maks. 5 vol.% RUST-OLEUM Fortynder 633. Brug pensler baseret på en blanding af syntetiske- og naturhår.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Fra -10° C til 5° C: Fortynd med 10-20 vol.% RUST-OLEUM Fortynder 633.

> 5° C: Fortynd med maks. 5 vol.% RUST-OLEUM Fortynder 633. Brug ruller med medium polyamid luv, 8-12 mm. Ved rullepåføring kan det være nødvendigt med to lag for at opnå anbefalet tør filmtykkelse.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Fra -10° C til 5° C: Fortynd med maks. 15 vol.% RUST-OLEUM Fortynder 160.

> 5° C: Fortynd med maks. 10 vol.% RUST-OLEUM Fortynder 633. Dysestørrelse: 15-21.

Tryk: 150-200 bar. Lave temperaturer kan påvirke trykket.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Fra -10° C til 5° C: Fortynd med maks. 15 vol.% RUST-OLEUM Fortynder 160.

> 5° C: Fortynd med 10-20 vol.% RUST-OLEUM Fortynder 633. Dysestørrelse: 1,2-1,8. Tryk: 2-4 bar.

## RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

RUST-OLEUM Fortynder 160.

## BEMÆRKNINGER

Maks. tør filmtykkelse pr. lag: 60 µm tør / 165 µm våd. Hvis den behandlede overflade kommer i kontakt med olie og fedtstoffer kan dette forårsage at malingen bliver blød.

## SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	440 g/l
VOC-færdigblanding:	499 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-grænse:	500 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på emballagen

## HOLDBARHED

Minimum 5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Udstedelsesdato: 27/06/2022

**Tilgængelige farver og pakningsstørrelser:** Der henvises til den respektive produktside på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

**Ansvarsfraskrivelse:** Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)