

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



8700 HYGIEJNE TOPMALING

Hurtigtørrende vandbaseret hygiejne topmaling

- Meget hurtigtørrende – kort genbehandlingstid (3 lag på én dag)
- Forebygger mug- og skimmeldannelse
- Lugtsvag
- Godkendt til kontakt med levnedsmidler (R1)
- Kan påføres fugtige overflader sammen med 8798 hygiejne grundmaling og murforsegler

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

8700 HYGIEJNE TOPMALING

BESKRIVELSE

Vandbaseret 1K Hygiejne Topmaling. Giver god beskyttelse indendørs under normale fugtighedsforhold. Særlig velegnet til vægge og lofter i levnedsmiddelindustrien.

ANBEFALET BRUG

Hygiejne Topmaling 8700 er beregnet til påføring på mineralske overflader, som er grundet med Hvid Murforsegler 8798 eller direkte på tidligere malede overflader. 8700 klarer normal luftfugtighed. Ved højere luftfugtighed bør først grundes med 8798. 8700 bør ikke anvendes på steder, hvor luftfugtigheden konstant overstiger 75%.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,2
Glansgrad:	Blank
Tørstofindhold i volumen:	35%
Varmebestandighed:	80° C (tør varme)

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	½ time (20° C), 2 timer (10° C), 15 min. (30° C)
Håndteringstør:	2 timer (20° C), 6 timer (10° C), 2 timer (30° C)
Genbehandlingstør:	2 timer (20° C), 16 timer (10° C), 2 timer (30° C)
Fuldt hærdet:	3 dage (20° C), 5 dage (10° C), 2 dage (30° C)

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

100 µm

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

35 µm

TEORETISK FORBRUG

10 m²/ltr

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkevidde afhænger af mange faktorer så som overfladens porøsitet og ruhed samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Fedt, olie, støv, m.v. afvaskes med et alkalisk rensmiddel eller med højtryks(damp)rensere. Mug skal afvaskes med RUST-OLEUM 111 rensesæbe - det anbefales at afvaske særligt angrebne områder to gange. Skyl hele overfladen med rigeligt friskt/varmt vand eller med højtryks(damp)rensere for at fjerne rester af forurening og rensmiddel. Grund eller pletgrund med RUST-OLEUM Murforsegler 8798. Sund og fastsiddende maling matslibes. Overfladen skal være ren og må være let fugtig under påføringen.

BRUGSANVISNING

Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

ANVENDELSESBETINGELSER

Luft-, overflade- og malingstemperatur skal være mellem 5 og 35° C / luftfugtighed under 75%. Overfladetemperatur skal være min. 5° C over dugpunktet.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Fortynd med maks. 5 vol.% vand. Brug pensler med en blanding af syntetiske- og naturhår.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Fortynd med maks. 5 vol.% vand. Brug acryl- eller polyesterruller med 8- 12 mm luv. Ved rullepåføring kan det være nødvendigt at påføre 2 lag for at opnå anbefalet tør filmtykkelse.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Om nødvendigt fortyndes med maks. 5 vol.% vand. Dysestørrelse: 15-18. Tryk: 150 - 225 bar. Tjek våd filmtykkelse og undgå for tykt lag.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Fortynd med 5-10 vol.% vand. Dysestørrelse: 1,2 -1,8 mm. Lufttryk: 2 - 4 bar.

RENGØRING AF Udstyr/SPILD

Straks efter endt arbejde rengøres med vand og sæbe.

BEMÆRKNINGER

Maks. tør filmtykkelse pr. lag: 80 µm tør / 225 µm våd. Ved meget porøse overflader anbefales det at fortynde 1. lag med op til 50% vand efterfulgt af 2. lag ufortyndet.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	87 g/l
VOC-færdigblanding:	87 g/l
VOC-kategori:	A/b
VOC-grænse:	100 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED

Minimum 5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C. Tåler ikke frost!

Udstedelsesdato: 24/06/2022

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu