

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## 8700 HYGIENIC WALL COATING

# Quick drying water-based hygienic wall paint

- Offers better protection against contamination than non-hygienic paint
- Very fast drying and recoating times (3 coats in a day)
- Contains a biocide to protect the dried coating against fungal degradation
- Can be applied on damp surfaces in combination with 8798 hygienic primer
- Durable and washable gloss finish

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# 8700 HYGIENIC WALL COATING

## OPIS

Water-based single pack hygienic paint protects against normal humidity and contamination indoors. Suitable for walls and ceilings.

## ZALECANE UŻYCIĘ

Hygienic Topcoat 8700 are developed to be applied on mineral surfaces primed with White Masonry Sealer 8798 or directly on previous coated substrates. 8700 will resist normal humidity and should be applied over 8798 in humid conditions.

## DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,2
Stopień połysku:	Połysk
Zawartość substancji stałych	
objętościowo:	35%
Odporność na temperaturę:	80°C (dry heat)

## CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	30 minutes (20°C), 2 hours (10°C), 15 minutes (30°C)
Do użytku:	2 hours (20°C), 6 hours (10°C), 2 hours (30°C)
Do przemalowania:	2 hours (20°C), 16 hours (10°C), 2 hours (30°C)
Pełne utwardzenie:	3 days (20°C), 5 days (10°C), 2 days (30°C)

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

100 µm

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

35 µm

## ZUŻYCIĘ TEORETYCZNE

10 m<sup>2</sup>/l

## ZUŻYCIĘ PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Remove grease, oil and all other surface contaminations by alkaline or high pressure (steam) cleaning in combination with appropriate detergents. Remove contamination with FK111 or ND14. Wash total surface with plenty of fresh/warm water or high pressure (steam) cleaning in order to remove all remnants of contamination and cleaners. Prime or spot-prime with White Masonry Sealer 8798. Sand intact coatings to roughen the surface slightly. The surface must be clean and may be slightly damp during application.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## WARUNKI APLIKACJI

Temperature of air, substrate and coating material between 5 and 35°C and relative humidity below 75%. The substrate temperature must be at least 5°C above dew point.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Up to 5% volume with water. Use brushes based on a mixture of synthetic/natural bristles.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Up to 5% volume with water. Use medium nap, 8-12 mm, woven acrylic or polyester rollers. Roller application may require 2 coats to achieve recommended dry film thickness.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

If required up to 5% volume with water. Pneumatic and electric airless equipment. Tip size: 0.015-0.018 inch. Fluid pressure: 150 - 225 bar. Check wet film thickness, avoid excessive film thickness.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

5 - 10% volume with water. Gravity cup and pressure cup. Tip size: 1.2 -1.8 mm. Atomising pressure: 2 - 4 bar.

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Immediately after use with water and soap.

## UWAGI

Maximum dry film thickness per coat: 80 µm dry, equals 225 µm wet. On very porous substrates it is advisable to dilute the first coat up to 50% with water, followed by a second coat.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	87 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	87 g/l
Kategoria LZO:	A/b
Limity LZO:	100 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C. **Keep from freezing.**

Data wydania: 20/03/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu