

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



9600 RUST-O-THANE®

Fleksibel Højglans Polyurethan Topmaling

- Slidstærk og
- UV-resistent; Ideel til udendørs opgaver, hvor der stilles store krav til overfladen
- Fleksibel og slagfast
- Tåler høj luftfugtighed og fugtigt miljø
- Meget rengøringsvenlig, tåler kemikalier

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

9600 RUST-O-THANE®

BESKRIVELSE

Fleksibel opløsningsmiddelbaseret 2K polyurethan. Slidstærk og farvefast maling til metal og gulve.

ANBEFALET BRUG

9600 Topmalinger anvendes på overflader som er malet med et RUSTOLEUM epoxysystem. 9600 Topmalinger giver fremragende beskyttelse mod stærke kemikalier, syrer, alkalier og opløsningsmidler. Tåler jævnlig rengøring med kemikalier samt høj luftfugtighed og fugtige forhold. 9600 Topmalinger anbefales især til opgaver, hvor der er behov for en vejrrsistent maling.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,18 -1.20
Glansgrad:	Blank
Glansgrad ved 60°:	92-94 units
Tørstofindhold i volumen:	56%
Varmebestandighed:	105° C (tør varme). Ved 65° C og derover kan der forekomme misfarvning
Blandingsforhold:	Base : Aktivator = 3 : 1 (Volumen)

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	6 timer
Håndteringstør:	12 timer
Genbehandlingstør:	Efter 16 timer
Fuldt hærdet:	5 dage
Brugstid:	4 timer for en 5 ltrs blanding v/ 20° C.

ANBEFALET VÅDFILMYKKELSE

75 µm

ANBEFALET TØRFILMYKKELSE

40 µm

TEORETISK FORBRUG

13,2 m²/ltr

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Fedt, olie og al anden overfladeforurening afvaskes med et alkalisk rensmiddel eller ved højtryks(damp)rensning. Løstsiddende maling skræbes, stålbørstes eller sandblæses af. Fastsiddende sund maling mattéres. Tjek at den eksisterende maling er forenelig med system 9600 Topmalinger (lav en testpåføring). (Plet)grund med den anbefalede RUST-OLEUM epoxymaling. Overfladen skal være ren og tør under påføringen.

BRUGSANVISNING

Rør begge komponenter godt igennem, før de blandes sammen. Aktivatoren (9601) hældes i basen. Der omrøres grundigt med lavhastigheds mixer til produktet er homogent. Brug under ingen omstændigheder HighSpeed boremaskine eller andre High-Speed omrørere.

ANVENDELSESBETINGELSER

Luft-, overflade- og materialetemperatur 10° - 35° C. Luftfugtighed under 70%. Overfladetemperatur skal være min. 3° C over dugpunktet.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Fortynd med op til 10 vol.% RUST-OLEUM Fortynder 190N. Brug pensler med lange naturhår.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Fortynd med op til 10 vol.% RUST-OLEUM Fortynder 190N. Brug ruller med 8-12 mm luv. Påfør produktet langsomt i lige strøg.

Før at undgå problemer med "bobler" i malingsfilmen ved pensel og rullepåføring er det nødvendigt, at fortynde med RUST-OLEUM Fortynder 190N.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Fortynd med op til 10 - 20 vol.% RUST-OLEUM Fortynder 191. Dysestørrelse: 11-15. Tryk: 125 - 175 bar.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Fortynd med op til 20 vol.% RUST-OLEUM Fortynder 191. Dysestørrelse: 1,2 - 1,4 mm. Luftryk: 2 - 4 bar.

Ved sprøjtepåføring skal først påføres et tyndt lag "sprøjtetåge". Lad tørre i 10 min. inden et fuldt dækkende lag påføres ved krydsprøjtning.

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

RUST-OLEUM Fortynder 190N eller 191.

BEMÆRKNINGER

- Maks. tør filmtykkelse pr. lag: 60 µm tør, 110 µm våd.
- Ved anvendelse på gulve, der udsættes for svært slid, anbefales det at vælge mellemtoner.
- Ved valg af dybe eller klare farver (rød, gul, orange, grøn, blå mv.) anbefales det at påføre en klar topmaling ovenpå.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	416 g/l
VOC-færdigblanding:	499 g/l
VOC-kategori:	A/j
VOC-grænse:	500 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED

Basemateriale: Minimum 5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.
Aktivator: Minimum 1 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.
Åbnet emballage med Aktivator skal bruges indenfor 2 uger.

Udstedelsesdato: 16/12/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu