

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



ASPHALT-REPARATURMÖRTEL



Sofortige Reparatuer von Schlaglöchern.

- Einfache Anwendung – kein Mischen erforderlich
- Reparaturstellen sind sofort nach der Anwendung überfahrbar
- Ideal für Reparaturen von 10–70 mm
- Ergiebigkeit ca. 0,5 m² pro 25 kg bei 24 mm Schichtdicke
- Widersteht schwerem Verkehr

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

ASPHALT-REPARATURMÖRTEL

BESCHREIBUNG

Ein dauerhaftes Reparaturmittel für Löcher in Asphalt und Beton auf der Basis von geglättetem Aggregat mit einem flüssigen Bindemittel auf der Basis von Bitumen mit Harz und Leim. Ideal für die Reparatur von Löchern in Straßen, Parkplätzen, Wegen, Rampen in Stein- und Betonoberflächen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Ideal für Löcher in Straßen, Parkplätzen, Laderampen, Pfaden, Landebahnen usw. in Bitumen- und Betonflächen.

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

zwischen 25 und 100 mm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

Bei einer Schichtdicke von 24 mm genügen 25 kg für ca. 0,5 m². Das Produkt kann bis zu 100 mm dick aufgebracht werden.

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Alle losen Teilchen und Oberflächenwasser, Öl usw. entfernen. Tragen Sie die Grundierung mit einem Pinsel auf die vorbereitete Oberfläche auf.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Temperatur von Luft, Untergrund und Beschichtungsmaterial zwischen 5 und 25° C. Bei niedrigeren Temperaturen ist das Produkt zäher und dadurch schwieriger zu verarbeiten.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: RAKEL/KELLE

Produkt nicht verdünnen.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab dem Herstellungsdatum in der ungeöffneten Originalverpackung, wenn es in trockenen, gut belüfteten Räumen bei Temperaturen zwischen 5° und 25°C gelagert und nicht der Sonne ausgesetzt wird.

Ausgabedatum: 20/03/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu