

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



ASFALTREPARATIEMORTEL



Onmiddelijk herstel van gaten.

- Gemakkelijk te gebruiken, hoeft niet voorgemengd te worden
- Kan onmiddellijk worden bereiden na aanbrengen
- Ideaal voor reparaties van 10 mm – 70 mm
- Dekking ca. 0,5 m² per 25 kg bij een dikte van 24 mm
- Bestand tegen zware belasting

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

ASFALTREPARATIEMORTEL

OMSCHRIJVING

Een duurzaam reparatiemiddel voor gaten in asfalt en beton op basis van gepolijst aggregaat met een vloeibaar bindmiddel op basis van bitumen met hars en lijn. Ideaal voor het repareren van gaten in wegen, parkeerplaatsen, paden, laadperrons en andere bitumineuze oppervlaktes.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Ideaal voor gaten in wegen, parkeerplaatsen, laadperrons, paden, landingsterreinen, enz., in bitumineuze en betonnen oppervlaktes.

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

tussen 25 en 100 mm

THEORETISCH VERBRUIK

Bij een laagdikte van 24 mm is 25 kg voldoende voor ca. 0,5 m². Het product kan aangebracht worden tot een laagdikte van 100 mm.

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Alle losse deeltjes en oppervlaktewater, olie, enz. verwijderen. Breng de primer aan met een kwast op het voorbereide oppervlak.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Temperatuur van lucht, ondergrond en coatingmateriaal tussen 5 en 25°C. Bij lagere temperaturen zal het product taaiër zijn en is hierdoor moeilijker verwerkbaar.

VERDUNNING & APPLICATIE: RAKEL/TROFFEL

Product niet verdunnen.

HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 25°C.

Uitgiftedatum: 20/03/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu