

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



ASFALT KLEURHERSTELLER



Frist verkleurd asfalt op

- Herstelt grauw, grijs en verkleurd asfalt
- Zorgt voor een uiterlijk 'als nieuw'
- Dekt oude belijning en reparaties af
- Voorkomt dure en storende vernieuwing van het wegdek

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

ASFALT KLEURHERSTELLER

OMSCHRIJVING

Een één component coating op basis van een hoge kwaliteit bitumen met speciale vloeïadditieven en vulmiddelen voor een optimaal resultaat.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Voor het opknappen van parkings, opritten, voetpaden, enz.

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij: 30 minuten
Overschilderbaar: 2 - 5 uur
Volledig uitgehard: 2 - 5 uur (regen zal het drogingsproces vertragen doordat oplosmiddel in de laag wordt opgesloten).

THEORETISCH VERBRUIK

5 - 10 m² per 5 liter, afhankelijk van het type ondergrond.

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Ondergrond moet droog en vrij van losse deeltjes zijn. Mos etc. moet handmatig of met een hogedrukreiniger verwijderd worden. De ondergrond goed laten drogen

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Buiten niet aanbrengen tijdens regen. Voorkomen moet worden dat de coating wordt blootgesteld aan regen binnen 30 minuten na het aanbrengen.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Het product moet ruim, maar gelijkmatig worden aangebracht in één laag met een roller of kwast. Putjes en gaatjes kunnen vooraf worden gevuld met een mortel van 5478 gemengd met vuurgedroogd zand. Voor het aanbrengen van de mortel de te repareren plekken eerst gronden met een laag 5478.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Het product moet ruim, maar gelijkmatig worden aangebracht in één laag met een roller of kwast. Putjes en gaatjes kunnen vooraf worden gevuld met een mortel van 5478 gemengd met vuurgedroogd zand. Voor het aanbrengen van de mortel de te repareren plekken eerst gronden met een laag 5478.

OPMERKINGEN

Dit product is bedoeld als oppervlakte coating. Het is niet ontworpen om als versterking of herstelling van zwakke of beschadigde oppervlakken. Dit product is ontworpen voor gebruik op bitumen gebaseerde oppervlakten. Het kan oppervlakken verzachten/verweken die koolteer bevatten. In geval van twijfel, vooraf een proefvlak uitvoeren en na 24 uur controleren of er geen verzachting/verweken heeft plaatsgevonden.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: 286 g/l
VOC readymix: 286 g/l
VOC categorie: A/i
VOC limiet: 500 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 25°C.

Uitgiftedatum: 13/05/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu