

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



ASPHALT RESTORER



Freshes up discoloured asphalt

- Upgrades drab, grey, stained asphalt and tarmac
- Provides an 'as new' appearance
- Covers old line markings and repairs
- Avoids disruptive and costly re-surfacing

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

ASPHALT RESTORER

OPIS

A one component high quality bitumen based coating with fillers and special flow additives. For refurbishing car parks, driveways and footpaths.

ZALECANE UŻYCIE

For refurbishing car parks, driveways and footpaths.

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk: 30 minutes
Do przemalowania: 2 - 5 hours
Pełne utwardzenie: 2 - 5 hours. Rain will delay curing by trapping solvents within the coating.

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

5 - 10 m² per 5 litres, depending on the surface.

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate, size of the leakage and material losses during application.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Surfaces should be dry and free of any loose material. Moss etc. should be removed by scraping and/or jet washing and the surface left to dry thoroughly.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

WARUNKI APLIKACJI

Do not apply during rainfall. Protect from rain for at least 30 minutes after application.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

The product should be applied generously but evenly in one coat using a roller or brush. Small pits and fissures can be filled with a stiff mortar consisting of dry sand mixed with the product. Pits and fissures should be primed with the product 5478 before trowelling in the mortar.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

The product should be applied generously but evenly in one coat using a roller or brush. Small pits and fissures can be filled with a stiff mortar consisting of dry sand mixed with the product. Pits and fissures should be primed with the product 5478 before trowelling in the mortar.

UWAGI

This product is intended as a surface coating. It is not designed to strengthen or repair weak or damaged surfaces. This product is designed for use on bitumen based surfaces. It could soften surfaces which contain coal tar. If in doubt, apply a test area and check after 24 hours that no softening has occurred.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO: 286 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie: 286 g/l
Kategoria LZO: A/i
Limity LZO: 500 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 25°C.

Data wydania: 20/03/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu