



## **BASECOAT RAPID SL 6570**

# **Sneldrogende, zelfnivellerende schraaplaag**

- Snelle renovatie van beschadigde, oneffen vloeren
- Kan al na 4 uur worden belopen
- Sterk, duurzaam materiaal zonder portland cement
- Laagdikte van 5 – 30 mm mogelijk
- Vrijwel geurloos

# BASECOAT RAPID SL 6570

## OMSCHRIJVING

Sneldrogende zelfnivellerende schraaplaag voor het egaliseren van ruwe of oneffen betonvloeren.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Basecoat Rapid SL 6570 is ontwikkeld om oneffen ruwe betonvloeren te egaliseren. Het product kan aangebracht worden met een troffel, rakel of speciale verdeler met driehoekige tanden. De aanbevolen laagdikte is 8 mm, maar het is mogelijk om het product aan te brengen met een dikte van 5 tot 30 mm. Afwerking met een RUST-OLEUM® topcoat geeft een mooiere esthetische afwerking en zorgt tevens voor een betere slijtweerstand en bestandheid tegen chemicaliën.

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Dichtheid (g/cm³):             | 1,7                |
| Glansgraad:                    | Mat                |
| Vaste stof gehalte in gewicht: | 83 % (mixed)       |
| Vaste stof gehalte in volume:  | 75 % (mixed)       |
| Hittebestendigheid:            | 50°C (droge hitte) |
| Drukvastheid:                  | 35 MN/m²           |
| Buigsterkte:                   | 10 MN/m²           |

## DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Kleefvrij:          | 2-4 uur |
| Hanteerbaar:        | 4 uur   |
| Overschilderbaar:   | 24 uur  |
| Volledig uitgehard: | 7 dagen |
| Pot Life:           | 15 min  |

## AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

5 - 30mm

## AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

4 - 26mm

## THEORETISCH VERBRUIK

1.47 m² per 20 kg verpakking bij 8 mm droge laagdikte.

## PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

## ONDERGROND VOORBEHANDELING

De te behandelen betonnen vloer moet een minimale druvastheid hebben van 25N/mm², vrij zijn van cementhuid, stof en andere verontreinigingen. Het oppervlak moet droog zijn (tot 75% relatieve vochtigheid) en er mag geen optrekkend vocht of grondwaterdruk aanwezig zijn.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voeg 3,6 - 3,8 liter water onder mechanisch roeren toe aan de 20 kg zak.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Temperatuur van lucht, ondergrond en egalisatiemateriaal tussen 5 en 25°C.

## VERDUNNING & APPLICATIE: RAKEL/TROFFEL

Giet het gemengde materiaal op de goed schoongemaakte vloer en verdeel het gelijkmatig met een rakel, troffel of speciale verdeler met driehoekige tanden. Daarna met een ontluuchtingsroller narollen.

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Gereedschap en spatten schoonmaken met heet water voordat het product begint uit te harden.

## OPMERKINGEN

Zorg ervoor dat de schraaplaag niet wordt blootgesteld aan fel zonlicht en tocht tijdens de eerste 24 uur van het uithardingsproces, omdat dit kan leiden tot barsten en haarscheurtjes.

- Slijtweerstand BS 8204-2: Class AR2 / WS
- Hechting op C30 beton: > 1 N/mm² (28 dagen)
- Vuurbestendigheid EN13501-1 klasse B (Class 1 volgens BS 476-7)
- Stootvastheid: Cat A (BS 8204-1)
- Percentage krimp: < 0.06%

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| VOC gehalte:                | 0 g/l                                                                               |
| Opmerkingen mbt veiligheid: | Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking. |

## HOUDBAARHEID

6 maanden vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 20/03/2025

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)