

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



BIOSAN® AQUA

Hygienische Wandbeschichtung auf Wasserbasis

- Dekorative hygienische Beschichtung in glänzender, matter oder seidenglänzender Ausführung in nahezu allen Farben
- Gute Fließigenschaften, gute Füll- und Deckkraft
- Kann auf Mauerwerk, Putz, Holz oder Beton aufgetragen werden
- Ideal für Schulen, Umkleieräume, Krankenhäuser usw.

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

BIOSAN® AQUA

BESCHREIBUNG

1-Komponenten hygienische Farbe auf Wasserbasis für Wände und Decken in denen Hygiene wichtig ist; in vielen Farben erhältlich in Matt, Seiden- und Hochglanz.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Für die Beschichtung von Innen- und Außenwänden und Decken, an Orten, wo Hygiene wichtig ist, aber extreme Abriebfestigkeit nicht notwendig ist. Erfüllt Klasse 0 der UK Building Regulations (BS476 P6 und 7) für die Oberflächenflammenausbreitung.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	1,2 - 1,4
Glanzgrad:	Hochglanz, Matt, Seidenglanz
Feststoffgehalt in Gewicht:	50-65 %
Feststoffgehalt in Volume:	35-50 %

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	45 Min.
Griffest:	1 St.
Durchgehärtet:	2 Tage

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Alte Farbschichte: Direkt auftragen auf alten, intakten Beschichtungen - glänzende Farben leicht aufrauen.

Unbehandelte Oberflächen: Auf Holz eine Schicht Fassiprim verwenden oder vorzugsweise Fassiprim (lösemittelhaltig). Auf Mauerwerk, Beton oder Putz: Zuerst eine Schicht Pegalink verwenden. Gut haftende und leicht pulverige Oberfläche sollen erst nach der Hochdruckreinigung mit Pegafix imprägniert werden.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Mindesttemperatur: 10 ° C. Maximale Luftfeuchtigkeit 80%.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Flachpinsel verwenden, nicht verdünnen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Auftragen mit Dispersionsrolle. Nicht verdünnen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Düse: 013-018" / Druck: 180 bar. Nach Bedarf mit max. 5 Vol.% Wasser verdünnen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

Mit max. 5 Vol.% Wasser verdünnen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser.

BEMERKUNGEN

Nicht in der vollen Sonne oder zu heißen Bedingungen anwenden, um zu verhindern, dass das Produkt zu schnell trocknet und damit verminderte Fließigenschaften zu vermeiden. Die Verwendung von BIOSAN-Produkten schließt die Notwendigkeit nicht aus um auf normale und regelmässige Weise zu reinigen und zu desinfizieren.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	max. 110 g/l
VOC-Gehalt Fertigmischung:	max. 110 g/l
VOC-Kategorie:	A/i
VOC-Grenzwert:	140 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Lesen Sie das betreffende Produktsicherheitsblatt und die Angaben auf der Verpackung.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C.

Ausgabedatum: 20/03/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu