

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



BIOSAN® AQUA

Hygiënische muurcoating in elke kleur, op waterbasis

- Decoratieve hygiënische coating in hoog-, zijdeglans of mat in vrijwel elke kleur
- Goede vloeï en groot vullend en dekkend vermogen
- Te gebruiken op metselwerk, pleisterwerk, hout en beton
- Ideaal voor ruimtes als scholen, kleedruimten, keukens etc.

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

BIOSAN® AQUA

OMSCHRIJVING

1-Component hygiënische verf op waterbasis voor muren en plafonds waar hygiëne belangrijk is; verkrijgbaar in vele kleuren in mat, zijde- en hoogglans.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Voor het coaten van binnen- en buitenmuren en plafonds op plaatsen waar hygiëne belangrijk is maar extreme slijtvastheid niet noodzakelijk is. Voldoet aan Klasse 0 van de UK Building Regulations (BS476 P6&7) voor vlamuitbreiding a.h. oppervlak.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³): 1,2 - 1,4
Glansgraad: Hoogglans, Mat, Zijdeglans
Vaste stof gehalte in gewicht: 50-65 %
Vaste stof gehalte in volume: 35-50 %

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij: 45 min
Hanteerbaar: 1 uur
Volledig uitgehard: 2 dagen

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Geschilderde ondergronden: rechtstreeks aanbrengen op oude intakte verflagen; glanzende verven enigszins opruwen.

Onbehandelde ondergronden: op houtwerk een laag Fassiprim aanbrengen.

Op metselwerk, pleisterwerk en beton: Breng eerst een laag Pegalink aan. Goed hechtende en licht poederige oppervlakken moeten eerst met Pegafix worden geïmpregneerd na de hogedrukreiniging.

Gebruik voor het isoleren van vlekken en graffiti de zeer snelle overschilderbare Zinsser primers Bulls Eye 123 of 123 Plus. Deze primers zijn geschikt voor nagenoeg alle ondergronden.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale temperatuur: 10°C. Maximale luchtvochtigheid: 80%.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Aanbrengen met platte kwast, niet verdunnen.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Aanbrengen met dispersieroller. Niet verdunnen.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPIJT

Nozzle: 013 - 018 / Druk: 180 bar. Indien nodig met max. 5% water verdunnen.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPJIT

Met max. 5% water verdunnen.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water.

OPMERKINGEN

Niet aanbrengen in de volle zon of te warme omstandigheden, om te voorkomen dat het product te snel droogt en daarmee de vloeï vermindert. Het gebruik van Biosan producten vervangt niet de noodzaak om te reinigen en te desinfecteren op een normale en regelmatige basis.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: max. 110 g/l
VOC readymix: max. 110 g/l
VOC categorie: A/i
VOC limiet: 140 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 14/02/2023

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu