

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



CACHEMIRE LAQUE MATE

Matte lak voor een hoogwaardige afwerking

- Verrassend mat aspect
- Uitzonderlijke hechting
- Gemakkelijk aan te brengen
- Uitstekende wrijfweerstand
- Geurloos en bevat weinig VOS

CACHEMIRE LAQUE MATE

OMSCHRIJVING

Hoogwaardige watergedragen matte lak op basis van een polyurethaan-alkydemulsie. Cachemire Laque Mate is de final touch om uw interieur een extra dimensie te geven.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Krasvaste matte eindlaag op goed voorbehandelde houten of andere reeds geschilderde minerale ondergronden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³): 1,38 - 1,42 (white - blanc - wit)
Glansgraad: Mat
Glansgraad bij 60°: Mat: 7%
Vaste stof gehalte in gewicht: 59,0 - 61,0% (white - blanc - wit)
Vaste stof gehalte in volume: 42,0 - 44,0% (white - blanc - wit)

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij: 3 uur
Overschilderbaar: 24 uur
Volledig uitgehard: 1 week

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

80 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

34 µm

THEORETISCH VERBRUIK

12 m²/l per laag

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals porositeit en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

Opmerking: De bovenstaande technische gegevens hebben betrekking op wit en lichte pasteltinten. Bij diverse kleuren kunnen afwijkingen optreden.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Nieuw werk: de ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. De ondergrond dient voorzien te zijn van primer Fassiprim Aqua XPE.
Bestaand werk: goed ontvetten en schuren. Verwijder loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

< 10 - > 30°C.; Relatieve vochtigheid < 80%.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Indien nodig verdunnen met max. 5% water.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Indien nodig verdunnen met max. 5% water.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT

Nozzle: 1,5 - 2 mm / Druk: 2 - 3 bar, Verdunnen met 3% water.
Let op: met conventioneel spuiten kan de glansgraad iets lager zijn.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: 30 g/l
VOC categorie: A/d
VOC limiet: 130 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 1 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 07/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu