

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## CACHEMIRE MAT INTENSE

# Interieurverf met een uniek mat effect

- Uitstekende hechting
- Egaal poedermatte afwerking
- Heel goed dekkend
- Verbergt oneffenheden en neemt alle reflecties weg
- Aanzetvrij

# CACHEMIRE MAT INTENSE

## OMSCHRIJVING

Watergedragen acrylaatverf met een intens poedermat "Design" aspect.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Decoratieve matte afwerking van binnenmuren en plafonds. Toepasbaar op de meeste ondergronden (plakwerk, baksteen, beton, etc.), zowel in particuliere als in openbare gebouwen. Bedoeld voor ruimtes bestemd voor 'normaal' gebruik (slaapkamers, woonkamers, salons, bureaus, gangen, enz.). Vermijd om de verf te gebruiken op plaatsen/ondergronden die kunnen worden aangetast of frequent moeten worden schoongemaakt (vocht, wrijvingen, kinderkamers, trappenhuizen, etc.).

## TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm <sup>3</sup> ):	1,38 - 1,42 (white - blanc - wit)
Glansgraad:	Mat
Glansgraad bij 60°:	Mat: 2 - 3%
Glansgraad bij 85°:	Mat: 2 - 3%
Vaste stof gehalte in gewicht:	50,5 - 52,5% (white - blanc - wit)
Vaste stof gehalte in volume:	33 - 35% (white - blanc - wit)

## DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	30 minuten
Overschilderbaar:	1 uur
Volledig uitgehard:	2 dagen

## AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

140 µm

## AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

50 µm

## THEORETISCH VERBRUIK

7 - 10 m<sup>2</sup>/l per laag

## PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

## ONDERGROND VOORBEHANDELING

Oude gereinigde verflagen in goede staat en licht poreuze ondergronden kunnen direct met Cachemire Mat Intense overschilderd worden.

Sterk poreuze ondergronden, glad plakwerk en waterbestendig gipskarton eerst impregneren met een laag van 1/1 mengsel Pegafix + Cachemire Mat Intense met een verbruik van 12 m<sup>2</sup>/l per laag.

Nicotinevlekken eerst isoleren met Pegaprim Isofix of Pegamat RL.

Oude vochtkringen isoleren met Pegamat RL of Pegaprim Isofix.

Onbeschilderd houtwerk eerst een aangepaste voorbehandeling geven en van een grondlaag (bijv. Fassiprim of Pegaprim Xpress) voorzien.

Metalen voorwerpen vrij van roest voorbehandelen met Pegalink of Pegaprim Xpress. Op glasvlies bij voorkeur eerst een laag Cachemire Mat Velours aanbrengen alvorens af te werken met Cachemire Mat Intense.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden. We raden aan om het product niet te verdunnen. Verdunnen kan kleurveranderingen veroorzaken.

Respecteer de droogtijden van de reparatiemiddelen en plamuur, zoals voorgeschreven door de fabrikant.

Dit decoratief product is bedoeld voor ruimtes bestemd voor 'normaal' gebruik (slaapkamers, woonkamers, salons, bureaus, gangen, enz.). Vermijd om de verf te gebruiken op plaatsen/ondergronden die kunnen worden aangetast of frequent moeten worden schoongemaakt (vocht, wrijvingen, kinderkamers, trappenhuizen, etc.). Cachemire Mat Intense kan voorzichtig worden schoongemaakt met een vochtige spons. Vermijd agressieve manieren om schoon te maken. Gebruik geen reinigingsmiddelen.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

< 5°C - > 35°C, < 80% R.V.

## VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Onverdund gebruiken

## VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Onverdund gebruiken

## VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Nozzle: 013 - 019 / Druk: 160 - 200 bar

## VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT

Indien nodig verdunnen met water

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water.

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	30 g/l
VOC readymix:	30 g/l
VOC categorie:	A/a
VOC limiet:	30 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

## HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 07/02/2025

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu