

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## CACHEMIRE METALLIC FINISH

# Acrylaat gel-verniss verrijkt met metaaldeeltjes

- Transparant met metaal/alu deeltjes
- Makkelijk te appliceren
- Geurarm
- Makkelijk aan te brengen met een plasticen/rubberen spatel of synthetisch rollertje om de metaaldeeltjes goed te verdelen

# CACHEMIRE METALLIC FINISH

## OMSCHRIJVING

Watergedragen acrylaat gel-vernissen verrijkt met metaaldeeltjes. Te appliceren op reeds geschilderde muren.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Cachemire Metallic Finish wordt toegepast op reeds behandelde binnenmuren waarop een metaalglans gewenst is. De gel-vernissen gaan de ondergrond ook beschermen en afwasbaar maken. De behandelde ondergrond is afwasbaar en beschermd.

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Dichtheid (g/cm <sup>3</sup> ): | 0,95 - 1,05                          |
| Glansgraad:                     | Metallic                             |
| Vaste stof gehalte in gewicht:  | 12,0 - 16,0% ( white - blanc - wit ) |
| Vaste stof gehalte in volume:   | 12,0 - 16,0% ( white - blanc - wit ) |

## DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Kleefvrij:          | 24 u   |
| Hanteerbaar:        | 24 uur |
| Overschilderbaar:   | 24 uur |
| Volledig uitgehard: | 24 uur |

## THEORETISCH VERBRUIK

10 - 13 m<sup>2</sup>/kg per laag

## PRAKTISCH VERBRUIK

De gegevens zijn afhankelijk van de staat van de ondergrond, soort ondergrond en de gekozen afwerking. Wij raden aan een staal te zetten om het juiste verbruik vast te stellen.

## ONDERGROND VOORBEHANDELING

Ondergronden moeten gereinigd, gezond, droog en stabiel zijn.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden. We raden aan om het product niet te verdunnen. Vermijd agressieve manieren om schoon te maken. Gebruik indien nodig zachte reinigingsmiddelen. Vermijd mechanische handelingen (zoals wrijven met een doek).

Bij applicatie het product goed horizontaal en verticaal uitrollen zodat de metaaldeeltjes goedover het oppervlak verdeeld worden. Maximum 2 lagen aanbrengen met een microvezelroller.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

< 5°C - > 35°C, < 65% R.V.

## VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Microvezel, onverdund gebruiken

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water.

## OPMERKINGEN

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| VOC gehalte:                | 200 g/l   |
| VOC readymix:               | < 200 g/l   |
| VOC categorie:              | A/I   |
| VOC limiet:                 | 200 g/l   |
| Opmerkingen mbt veiligheid: | Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking. |

## HOUBAARHEID

Minimaal 1 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droog

Uitgiftedatum: 07/02/2025

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu