

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



COMBICOLOR® ORIGINAL 7300 SPRAY

Ét lags system til beskyttelse på metal



- Grunder og topmaling i én
- Kan påføres på rustne flader og rent metal
- 2– 3 m² pr. spraydåse
- Løber ikke

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

COMBICOLOR® ORIGINAL 7300 SPRAY

BESKRIVELSE

RUST-OLEUM® CombiColor Spraymaling 7300 er baseret på en urethan modificeret alkyd. Malingen er bly- og kromatfri - indeholder rusthindrende pigmenter for ekstra korrosionsbeskyttelse - har fremragende dækkevne - fremstår med højglans.

ANBEFALET BRUG

RUST-OLEUM CombiColor Spraymaling 7300 kan påføres direkte på bart eller manuelt afrenset metal eller på overflader, der er grundet med CombiPrimer Anti-Corrosion 3369/3380. RUST-OLEUM CombiColor Spraymaling 7300 er beregnet til mindre vedligeholdelsesopgaver eller til opfriskning. RUST-OLEUM CombiColor Spraymaling 7300 yder beskyttelse i let indendørs industrielt miljø med normal luftfugtighed.

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Håndteringstør:	6 time
Genbehandlingstør:	Efter 2 timer
Fuldt hærdet:	7 dage

TEORETISK FORBRUG

2 - 3 m² pr. spraydåse (400 ml).

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Snavs, fedt, olie, løs rust og al anden overfladeforurening fjernes på passende måde. Grund eller pletgrund med den anbefalede RUST-OLEUM grunder. Fastsiddende maling skal matslibes for god vedhæftning. Overfladen skal være ren og tør under påføring. Galvaniseret stål, zink og aluminium skal først grundes med CombiPrimer 3302 Hæftegrunder

ANVENDELSESBETINGELSER

Bedste resultat opnås ved en luftfugtighed på under 85% og temperatur på min. 10° C på dåse og overflade.

PÅFØRING OG FORTYNDING: AEROSOL

Fjern hættten. Spraydåsen rystes i mindst 1 minut efter at blandekuglen kan høres og rystes jævnlgt under brugen. Hold dåsen ca. 25 cm fra overfladen og bevæg den fra side til side parallelt med overfladen. Hold spraydåsen i bevægelse når ventilen er trykket ned for at undgå at malingen løber. Påfør flere tynde lag med få minutters mellemrum for at opnå optimal filmtykkelse. Efter brug vendes spraydåsen med bunden i vejret, og ventilen trykkes i bund, til der kun kommer rent drivmiddel ud.

BEMÆRKNINGER

Undgå at påføre for tykt et lag, da tørretiden herved øges, og der vil være risiko for at malingen løber. CombiColor Spraymaling 7300 kan påføres ovenpå CombiColor 7300 (penseludgave) inden 4 timer ELLER efter 72 timer.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	535 - 540 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED

Minimum 5 år i ubrudt emballage, forudsat produktet opbevares på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Udstedelsesdato: 10/07/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europas anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu