

RUST-OLEUM®

INDUSTRIAL



COMBICOLOR® ORIGINAL SATIN

Grunder og topmaling i én



- Grunder og topmaling i én
- Påføres såvel på rust som rent metal og træ
- Kan anvendes inde og ude ned til 5° C

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

COMBICOLOR® ORIGINAL SATIN

BESKRIVELSE

RUST-OLEUM® CombiColor Original 7300 (højglans) er grunder og topmaling i én. Baseret på en urethan modificeret alkyd som giver hurtige tørretider ved lave temperaturer. Malingen indeholder rusthindrende pigmenter og er bly- og kromafri.

ANBEFALET BRUG

RUST-OLEUM CombiColor Original 7300 er særligt velegnet til nye eller manuelt afrensede ståloverflader eller til overflader, der er grundet med CombiPrimer 3369/3380. CombiColor Original er beregnet til påføring med pensel og rulle men kan også påføres med luftsprøjte. RUST-OLEUM CombiColor Original 7300/7400 korrosionsbeskytter i let industrielt miljø. I mere aggressivt industrimiljø anbefales det at grunde med CombiPrimer Anti-Corrosion 3369/3380 først. CombiColor er desuden fremragende på træoverflader på grund af den store fleksibilitet og UV stabilitet.

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Håndteringstør: 6 timer
Genbehandlingstør: Efter 2 hours
Fuldt hærdet: 7 dage

TEORETISK FORBRUG

2 - 3 m² per spray can (400 ml).

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Fedt, olie og al anden overfladeforurening afvaskes med et alkalisk rensmiddel eller ved højtryks(damp)rensning. Fjern rust, rustflager, løse glødeskaller og løst maling med skraber og stålbørstning til St 3 (ISO 8501 - 1:1988), evt. let sandblæsning. Fastsiddende maling skal matslibes for god vedhæftning. Overfladen skal være ren og tør under påføring. Galvaniseret stål, zink og aluminium skal først grundes med CombiPrimer 3302 Hæftegrunder.

ANVENDELSESBETINGELSER

Luft-, overflade- og malingstemperatur skal være mellem 5° og 35° C / luftfugtighed under 85%. Overfladetemperatur skal være min. 3° C over dugpunktet.

PÅFØRING OG FORTYNDING: AEROSOL

Remove cover cap. Shake vigorously for at least one minute after the rattle of mixing ball is heard. Shake frequently during use. Hold can approx. 25 cm from surface. Use back and forth motion keeping can parallel with surface. Ensure that can is in motion when spray button is pressed to avoid runs and sags. Apply several thin layers at a few minutes interval to achieve adequate coating thickness. After use turn can upside down and press spray button for 2 - 3 seconds to clean valve.

BEMÆRKNINGER

CombiColor Original 7300 kan genbehandles med CombiColor Spray inden 4 timer ELLER efter 72 timer.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau: 535 - 540 g/l
Bemærkninger om sikkerhed: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten

HOLDBARHED

Minimum 5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Udstedelsesdato: 09/12/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu