

RUST-OLEUM®

INDUSTRIAL



COMBICOLOR® ORIGINAL AEROSOLS SATIN

Doskonała ochrona metalu przed rdzą.



- Podkład i warstwa nawierzchniowa w jednym
- Do nakładania na rdzę, goły metal
- Możliwość stosowania w temperaturze do 5°C

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

COMBICOLOR® ORIGINAL AEROSOLS SATIN

OPIS

Aerozole RUST-OLEUM® CombiColor Satin 7300 są oparte na alkidach modyfikowanych uretanem. Nie zawierają ołowiu i chromianów - zawierają pigmenty antykorozyjne zapewniające dodatkową ochronę przed korozją - dobre właściwości kryjące - wysoki połysk.

ZALECANE UŻYCIE

Aerozole RUST-OLEUM CombiColor Satin 7300 można nakładać bezpośrednio na gołą, ręcznie odrdzewioną lub zagruntowaną podkładem antykorozyjnym CombiColor Primer 3369/3380 stal. Aerozole RUST-OLEUM CombiColor Satin 7300 są przeznaczone do małych prac konserwacyjnych lub do poprawek. Aerozole RUST-OLEUM CombiColor Satin 7300 powinny być stosowane w lekkich warunkach przemysłowych, przy normalnej wilgotności i wewnątrz pomieszczeń.

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Do użytku: 6 godzin
Do przemalowania: Po 2 godzinach
Pełne utwardzenie: 7 dni

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

2 - 3 m² na puszkę sprayu (400 ml).

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Praktyczne pokrycie zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i chropowatość podłoża oraz straty materiału podczas aplikacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Usunąć brud, tłuszcz, olej, luźną rdzę i wszelkie inne zanieczyszczenia powierzchni za pomocą odpowiednich środków. Zagruntować lub zagruntować punktowo zalecanymi podkładami RUST-OLEUM. Przeszlifować nienaruszone powłoki, aby zapewnić odpowiednią przyczepność. Podczas aplikacji powierzchnia musi być czysta i sucha. Powierzchnie ocynkowane, cynkowe i aluminiowe należy najpierw zagruntować farbą CombiColor Adhesion Coat 3302.

WARUNKI APLIKACJI

Aby uzyskać optymalne wyniki, wilgotność względna powinna wynosić poniżej 85%, a temperatura puszek i podłoża powyżej 10°C.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: AEROSOL

Zdjąć pokrywę. Energicznie wstrząsać przez co najmniej minutę po usłyszeniu grzechotania kulki mieszającej. Często wstrząsać podczas użytkowania. Trzymać puszkę w odległości ok. 25 cm od powierzchni. Wykonywać ruchy w przód i w tył, utrzymując puszkę równoległe do powierzchni. Upewnić się, że puszka jest w ruchu po naciśnięciu przycisku natrysku, aby uniknąć zacieków i zacieków. Nałożyć kilka cienkich warstw w odstępie kilku minut, aby uzyskać odpowiednią grubość powłoki. Po użyciu odwrócić puszkę do góry dnem i nacisnąć przycisk natrysku na 2-3 sekundy, aby oczyścić zawór.

UWAGI

Należy unikać nakładania zbyt grubych warstw, ponieważ może to powodować problemy z wysychaniem i zaciekami. Aerozole CombiColor można nakładać na 7300 Metal (wersja z pędzlem) w ciągu 4 godzin lub po 72 godzinach.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO: 535 - 540 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa: Zapoznać się z kartą charakterystyki i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa wydrukowanymi na puszcze.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Co najmniej 5 lat od daty produkcji w nieotwartych puszkach, jeśli są przechowywane w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie w bezpośrednim świetle słonecznym, w temperaturze od 5° do 35°C.

Data wydania: 06/02/2026

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu