

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



COMBICOLOR® ADHESION PRIMER AEROSOL

**Makes the smoothest surface
coatable!**



- Easy to apply
- Transparent blue finish
- Recoatable after just 30 minutes
- Very high coverage: 4,4 m²/can

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST-OLEUM.EU

COMBICOLOR® ADHESION PRIMER AEROSOL

DESCRIPTION

RUST-OLEUM® CombiColor Aerosol Tack Coat 3302 is an adhesion coat based on a solvent containing acrylic.

UTILISATION RECOMMANDÉE

RUST-OLEUM CombiColor Aerosol Adhesion Primer 3302 should be used on galvanized steel, stainless steel, aluminium, copper, glass, porcelain and other smooth, dense surfaces followed by RUST-OLEUM CombiColor Aerosols 7300 Topcoats/ Hammered. RUST-OLEUM CombiColor Aerosol Adhesion Primer 3302 is intended for small maintenance jobs. RUST-OLEUM CombiColor Aerosol Adhesion Primer 3302 should be used in light industrial exposures, normal humidity and interior applications.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³): 0.87
Extrait sec en volume: 7%

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher: Remains tacky
Manipulable: Remains tacky
Recouvrable: After 30 minutes but within 24 hours

CONSUMMATION THÉORIQUE

4.4 m² per spray can (400 ml)

CONSUMMATION PRATIQUE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Remove dirt, grease, oil and all other surface contaminants by appropriate means or use RUST-OLEUM Alkaline Cleaner/Degreaser ND14. Remove previous coatings completely e.g. with RUST-OLEUM Paint Stripper. The surface must be clean and dry during application.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Remove cover cap. Shake vigorously for at least one minute after the rattle of mixing ball is heard. Shake frequently during use. Hold can at least 25 cm from surface. Use back and forth motion keeping can parallel with surface. Ensure that can is in motion when spray button is pressed to avoid runs and sags. Apply a single, thin layer and avoid application of thick layers. After use turn can upside down and press spray button for 2 - 3 seconds to clean valve.

CONDITIONS D'APPLICATION

For optimum results the relative humidity shall be below 85% and the temperature of the can above 0°C.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Use natural bristles, longhair brushes.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Use RUST-OLEUM Thinner 160.

REMARQUES

Recoat as soon as possible after 30 minutes to avoid dust/dirt entrapment in the tacky coat.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV: 730 g/l
Catégorie COV: A/h
Limite COV: 750 g/l
Remarques pour la sécurité: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

DURÉE DE VIE

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Date d'émission: 11/07/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu