

**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —



## COMBICOLOR® ADHESION PRIMER AEROSOL

# Makes the smoothest surface coatable!



- Easy to apply
- Transparent blue finish
- Recoatable after just 30 minutes
- Very high coverage: 4,4 m<sup>2</sup>/can

KNOW-HOW TO PROTECT™

[WWW.RUST-OLEUM.EU](http://WWW.RUST-OLEUM.EU)

# COMBICOLOR® ADHESION PRIMER AEROSOL

## OMSCHRIJVING

RUST-OLEUM® CombiColor Aerosol Tack Coat 3302 is an adhesion coat based on a solvent containing acrylic.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

RUST-OLEUM CombiColor Aerosol Adhesion Primer 3302 should be used on galvanized steel, stainless steel, aluminium, copper, glass, porcelain and other smooth, dense surfaces followed by RUST-OLEUM CombiColor Aerosols 7300 Topcoats/ Hammered. RUST-OLEUM CombiColor Aerosol Adhesion Primer 3302 is intended for small maintenance jobs. RUST-OLEUM CombiColor Aerosol Adhesion Primer 3302 should be used in light industrial exposures, normal humidity and interior applications.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm<sup>3</sup>): 0.87  
Vaste stof gehalte in volume: 7%

## DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij: Remains tacky  
Hanteerbaar: Remains tacky  
Overschilderbaar: After 30 minutes but within 24 hours

## THEORETISCH VERBRUIK

4.4 m<sup>2</sup> per spray can (400 ml)

## PRAKTISCH VERBRUIK

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## ONDERGROND VOORBEHANDELING

Remove dirt, grease, oil and all other surface contaminants by appropriate means or use RUST-OLEUM Alkaline Cleaner/Degreaser ND14. Remove previous coatings completely e.g. with RUST-OLEUM Paint Stripper. The surface must be clean and dry during application.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Remove cover cap. Shake vigorously for at least one minute after the rattle of mixing ball is heard. Shake frequently during use. Hold can at least 25 cm from surface. Use back and forth motion keeping can parallel with surface. Ensure that can is in motion when spray button is pressed to avoid runs and sags. Apply a single, thin layer and avoid application of thick layers. After use turn can upside down and press spray button for 2 - 3 seconds to clean valve.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

For optimum results the relative humidity shall be below 85% and the temperature of the can above 0°C.

## VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Use natural bristles, longhair brushes.

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Use RUST-OLEUM Thinner 160.

## OPMERKINGEN

Recoat as soon as possible after 30 minutes to avoid dust/dirt entrapment in the tacky coat.

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: 730 g/l  
VOC categorie: A/h  
VOC limiet: 750 g/l  
Opmerkingen mbt veiligheid: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## HOUDBAARHEID

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Uitgiftedatum: 11/07/2025

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)