

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



COMBICOLOR® PODKŁAD ADHEZYJNY W AEROZOLU

**Tworzy najgładszą
powierzchnię, jaką można
pokryć!**



- Łatwy do nałożenia
- Przezroczyste niebieskie wykończenie
- Możliwość ponownego pokrycia już po 30 minutach
- Bardzo wysokie krycie: 4,4 m²/puszka

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

COMBICOLOR® PODKŁAD ADHEZYJNY W AEROSZOLU

OPIS

RUST-OLEUM® CombiColor Aerosol Tack Coat 3302 to powłoka adhezyjna na bazie rozpuszczalnika zawierającego akryl.

ZALECANE UŻYCIE

RUST-OLEUM CombiColor Podkład adhezyjny w aeroszolu 3302 powinien być stosowany na stal ocynkowaną, stal nierdzewną, aluminium, miedź, szkło, porcelanę i inne gładkie, gęste powierzchnie, a następnie RUST-OLEUM CombiColor Aerosols 7300 Topcoats/ Hammered. RUST-OLEUM CombiColor Podkład adhezyjny w aeroszolu 3302 jest przeznaczony do małych prac konserwacyjnych. RUST-OLEUM CombiColor Podkład adhezyjny w aeroszolu 3302 powinien być stosowany w lekkich warunkach przemysłowych, przy normalnej wilgotności i w zastosowaniach wewnętrznych.

DANE TECHNICZNE

Gęstość: 0.87
Zawartość substancji stałych
objętościowo: 7%

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk: Pozostaje tandetny
Do użytku: Pozostaje tandetny
Do przemalowania: Po 30 minutach, ale w ciągu 24 godzin

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

4,4 m² na puszkę sprayu (400 ml)

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Praktyczne pokrycie zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i chropowatość podłoża oraz straty materiału podczas aplikacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Usunąć brud, tłuszcz, olej i wszelkie inne zanieczyszczenia powierzchni za pomocą odpowiednich środków lub użyć RUST-OLEUM Alkalicznego środka czyszczącego/odtłuszczającego ND14. Całkowicie usunąć poprzednie powłoki, np. za pomocą RUST-OLEUM Paint Stripper. Podczas aplikacji powierzchnia musi być czysta i sucha.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Zdjąć pokrywę. Energicznie wstrząsać przez co najmniej minutę po usłyszeniu grzechotania kulki mieszającej. Często wstrząsać podczas użytkowania. Trzymać puszkę w odległości co najmniej 25 cm od powierzchni. Wykonywać ruchy w przód i w tył, utrzymując puszkę równoległą do powierzchni. Upewnić się, że puszka jest w ruchu po naciśnięciu przycisku natrysku, aby uniknąć zacieków i zacieków. Nakładać pojedynczą, cienką warstwę i unikać nakładania grubych warstw. Po użyciu odwrócić puszkę do góry dnem i nacisnąć przycisk spryskiwania przez 2-3 sekundy, aby oczyścić zawór.

WARUNKI APLIKACJI

Aby uzyskać optymalne wyniki, wilgotność względna powinna wynosić poniżej 85%, a temperatura puszek powyżej 0°C.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Używaj szczotek z naturalnego włosia, długowłosych.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Użyć RUST-OLEUM Thinner 160.

UWAGI

Powlekać ponownie jak najszybciej po 30 minutach, aby uniknąć uwiecznienia kurzu/brudów w lepkiej powłoce.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO: 730 g/l
Kategoria LZO: A/h
Limity LZO: 750 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa: Zapoznać się z kartą charakterystyki i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa wydrukowanymi na puszcze.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Co najmniej 5 lat od daty produkcji w nieotwartych puszkach, jeśli są przechowywane w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie w bezpośrednim świetle słonecznym, w temperaturze od 5° do 35°C.

Data wydania: 09/12/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu