

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



COMBICOLOR® ORIGINAL



Еднослойна система за защита на метал от ръжда

- Грунд и финашно покритие в едно
- За нанасяне върху ръжда и гол метал
- Високо покритие: 10,3 м² на литър
- Устойчивост срещу провисване; супер разпъване, без следи от четка
- Може да се използва при температура до 5°C

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

COMBICOLOR® ORIGINAL

ОПИСАНИЕ

RUST-OLEUM® CombiColor Metal 7300/7400 е грунд и финашно покритие две в едно, базирано на уретан-модифициран алкид, осигуряващо добри свойства за изсъхване при ниски температури. Продуктът съдържа антикорозионни пигменти и не съдържа олово и хромати.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

CombiColor Original 7300/7400 трябва да се нанася върху гол метал, ръчно обезмаслен или предварително обработен с CombiPrimer Anti-Corrosion 3369/3380. Подходящ за нанасяне с четка и валик, както и чрез въздушно пръскане. Осигурява защита срещу корозия в лека индустриална среда. За метални конструкции в по-агресивна индустриална среда се препоръчва предварително нанасяне на CombiPrimer Anti-Corrosion 3369/3380.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см ³):	Gloss= 0.9-1.10 (Black - White), Satin=1.13-1.3 (Black - White)
Гланцово ниво:	Гланц,Мат,metallic,Атлас
Гланцово ниво при 60°:	Блясък: 95% Сатен 30-50%
Съдържание на сухо вещество (по тегло):	GLOSS 62,5± 3% SATIN: 64± 4% MATT: 73± 2%
Съдържание на сухо вещество (по обем):	GLOSS and MATT 53-57%. SATIN 48-52%
Топлинна устойчивост:	90°C (суха топлина), при по-високи температури може да настъпи обезцветяване.

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	2 часа (20°C), 3 часа (10°C), 1 ½ часа (30°C)
Сух за употреба:	8 часа (20°C), 16 часа (10°C), 6 часа (30°C)
Готов за повторно нанасяне:	16 часа (20°C), 24 часа (10°C), 8 часа (30°C)
group_dry_40_full_cure:	7 дни (20°C), 14 дни (10°C), 5 дни (30°C)

МОКЪР СЛОЙ

100 µm

СУХ СЛОЙ

55 µm

РАЗХОДНА НОРМА

10,3 m²/l при 55 µm в сухо състояние, в зависимост от цвета.

КОНСУМАЦИЯ

Практическото покритие зависи от много фактори, като например поръзността и грапавостта на субстрата и загубите на материал по време на нанасянето.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Отстранете маслата, мазнините и всички други замърсявания на повърхността чрез алкално почистване или почистване с високо налягане (пара) в комбинация с подходящи почистващи препарати. Отстранявайте ръждивите налепи, свободните фрезови налепи, свободната ръжда и свободните покрития чрез остъргване и почистване с телена четка до St 3 (ISO 8501-1 : 1988), леко струйно почистване или шлифоване. Ошлайфайте непокътнатите покрития, за да загрубеете леко повърхността. Повърхността трябва да е чиста и суха по време на нанасянето. Поцинкованите, цинковите и алуминиевите повърхности трябва първо да се грундират с CombiPrimer Tack Coat 3302.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

За да се осигури хомогенност, материалите за покритие трябва да се разбъркат добре преди употреба.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Температура на въздуха, субстрата и материала за покритие между 5° и 35°C и относителна влажност под 85%. Температурата на основата трябва да бъде поне 3°C над точката на оросяване.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

До 10% обем RUST-OLEUM Разредител 7301. Използвайте четки с естествен косъм и дълъг косъм.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

До 10% обем RUST-OLEUM Разредител 7301. Използвайте полиамидни валици с къс косъм 6-12 мм. Нанасянето с валик може да изисква 2 слоя за постигане на препоръчителната дебелина на сухия филм

ВЪЗДУШНО РАЗПРАШВАНЕ (AIR-ATOMISED SPRAY)

10-25% обем RUST-OLEUM Разредител 7301. Гравитационна чаша и чаша под налягане. Размер на крайника: 1,0 -1,5 mm. Налягане на разпръскване: 2 - 4 bar.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Използвайте разредител RUST-OLEUM 7301 или разредител RUST-OLEUM 160.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Максимална дебелина на сухия филм за един слой: 75 µm в сухо състояние, 135 µm в мокро състояние. За да се избегне нехомогенен външен вид при покрития с алуминиев цвят, се препоръчва 7311 да се пръска с HVLP. CombiColor Metal 7300/7400 може да се покрие отново с 7300 Aerosols в рамките на 4 часа или след 72 часа.

Дата на издаване: 19/02/2026

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95422 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

COMBICOLOR® ORIGINAL

ДАНИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	477 g/l
Готов за употреба ЛОС (VOC Readymix):	477 g/l
Категория ЛОС:	A/i
group_voc_40_limit:	500 g/l
Забележки относно безопасността:	Вижте информационния лист за безопасност и информацията за безопасност, отпечатана върху кутията. Златната версия съдържа отделен информационен лист за безопасност.

СРОК НА ГОДНОСТ

Минимум 5 години от датата на производство в неотворени кутии, ако се съхранява на сухи, добре проветриви места, не на пряка слънчева светлина при температури между 5° и 35°C.

Дата на издаване: 19/02/2026

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu