

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## COMBIPRIMER® ADHESION PRIMER AEROSOL

**Makes the smoothest surface  
coatable!**

- Easy to apply
- Transparent blue finish
- Recoatable after just 30 minutes
- Very high coverage: 4,4 m<sup>2</sup>/can

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# COMBIPRIMER® ADHESION PRIMER AEROSOL

## ОПИСАНИЕ

RUST-OLEUM® CombiColor Aerosol Tack Coat 3302 is an adhesion coat based on a solvent containing acrylic.

## ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

RUST-OLEUM CombiColor Aerosol Tack Coat 3302 should be used on galvanized steel, stainless steel, aluminium, copper, glass, porcelain and other smooth, dense surfaces followed by RUST-OLEUM CombiColor Aerosols 7300 Topcoats/ Hammered. RUST-OLEUM CombiColor Aerosol Tack Coat 3302 is intended for small maintenance jobs. RUST-OLEUM CombiColor Aerosol Tack Coat 3302 should be used in light industrial exposures, normal humidity and interior applications.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см<sup>3</sup>): 0,87  
Съдържание на твърди вещества в обема: 7%

## ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир: Remains tacky  
Сух за употреба: Remains tacky  
Готов за повторно нанасяне: After 30 minutes but within 24 hours

## РАЗХОДНА НОРМА

4.4 m<sup>2</sup> per spray can (400 ml)

## КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Remove dirt, grease, oil and all other surface contaminants by appropriate means or use RUST-OLEUM Alkaline Cleaner/Degreaser ND14. Remove previous coatings completely e.g. with RUST-OLEUM Paint Stripper DK20S. The surface must be clean and dry during application.

## НАЧИН НА УПОТРЕБА

Remove cover cap. Shake vigorously for at least one minute after the rattle of mixing ball is heard. Shake frequently during use. Hold can at least 25 cm from surface. Use back and forth motion keeping can parallel with surface. Ensure that can is in motion when spray button is pressed to avoid runs and sags. Apply a single, thin layer and avoid application of thick layers. After use turn can upside down and press spray button for 2 - 3 seconds to clean valve.

## УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

For optimum results the relative humidity shall be below 85% and the temperature of the can above 0°C.

## НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Use natural bristles, longhair brushes.

## ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Use RUST-OLEUM Thinner 160.

## ЗАБЕЛЕЖКИ

Recoat as soon as possible after 30 minutes to avoid dust/dirt entrapment in the tacky coat.

## ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС: 730 g/l  
Готов за употреба ЛОС (VOC ReadyMix): 741 g/l  
Категория ЛОС: A/h  
Ограничение за ЛОС: 750 g/l grenelle:  
Забележки относно безопасността: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can. aplus

## СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 20/03/2025

**Налични цветове и размери на опаковките:** Моля, вижте съответната продуктова страница на [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

**Отказ от отговорност:** Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM s-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu