

RUST-OLEUM®

INDUSTRIAL



COMBIPRIMER® VEDHÆFTNINGSGRUNDER



Gør selv en meget glat overflade overmalbar

- Nem at påføre
- Blålig/transparent udseende
- Kan overmales efter kun 30 minutter
- Rækker meget langt: 50 m²/ltr

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

COMBIPRIMER® VEDHÆFTNINGSGRUNDER

BESKRIVELSE

RUST-OLEUM CombiPrimer Vedhæftningsgrunder 3302 er baseret på En opløsningsmiddelholdig acryl.

ANBEFALET BRUG

RUST-OLEUM CombiPrimer Vedhæftningsgrunder 3302 anvendes på galvaniseret stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, glas, porcelæn og andre glatte, tætte overflader. Overmales med RUST-OLEUM CombiColor maling. CombiPrimer Vedhæftningsgrunder 3302 er beregnet til penselpåføring.

TEKNISK DATA

Tæthed: 0,92
Tørstofindhold i volumen: 20%
Varmebestandighed: 100° C (tør varme)

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør: Forbliver klæbrig
Håndteringstør: Forbliver klæbrig
Genbehandlingstør: Efter 30 min. men inden 24 timer

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

20 µm

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

2 µm

TEORETISK FORBRUG

50 m²/ltr

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Fedt, olie, snavs, løst rust og al anden overfladeforurening afvaskes med et alkalisk rensmiddel eller ved højtryksrensning. Eksisterende maling fjernes fuldstændigt evt. med RUST-OLEUM Nr. 1 Green Paintstripper. Salte, "hvidrust" mv. afvaskes med Tenozid 15 eller en lignende syre. Overfladen skal være ren og tør inden påføring.

BRUGSANVISNING

Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

ANVENDELSBETINGELSER

Luft-, overflade- og malingstemperatur skal være mellem 5° og 35° C og luftfugtigheden under 85%. Overfladetemperatur skal være min. 3° C over dugpunktet.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Brug pensler med lange naturhår.

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

RUST-OLEUM Fortynder 160.

BEMÆRKNINGER

Genmal så hurtigt som muligt efter 30 min. for at undgå, at støv og snavs sætter sig i det klæbrige lag.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau: 745 g/l
VOC-færdigblanding: 745 g/l
VOC-kategori: A/h
VOC-grænse: 750 g/l
Bemærkninger om sikkerhed: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på emballagen.

HOLDBARHED

Minimum 5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Udstedelsesdato: 24/06/2022

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu