

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## COMBIPRIMER® ANTI-RUST PRIMER AEROSOL

# Anti-rust primer af høj kvalitet

- Overmalingstør inden 1 time eller efter 48 timer
- Til nye eller let rustne overflader
- Grå til lyse topmaling
- Rød til mørke topmaling

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# COMBIPRIMER® ANTI-RUST PRIMER AEROSOL

## BESKRIVELSE

RUST-OLEUM CombiPrimer spray Anti-rust 3369/3380 er hurtigtørrende grundere baseret på soyaolie alkyd. Produkterne indeholder rusthindrende pigmenter uden bly og kromat.

## ANBEFALET BRUG

RUST-OLEUM CombiPrimer Anti-rust 3369/3380 anvendes på nye, rene eller let rustne ståloverflader og er beregnet til påføring på små flader eller som opfriskning. RUST-OLEUM CombiPrimer Anti-rust 3369/3380 beskytter i let industrielt miljø med normal luftfugtighed. Skal overmales med RUST-OLEUM CombiColor 7300 topmalinger og Hammerlakker på spray.

## TEKNISK DATA

Tæthed:	1,21
Glansgrad:	Mat
Tørstofindhold i volumen:	44,8%
Varmebestandighed:	100° C (tør varme)

## TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	15 minutter
Håndteringstør:	30 minutter
Genbehandlingstør:	Inden 1 time eller efter 48 timer
Fuldt hærdet:	7 dage

## ANBEFALET VÅDFILMYKKELSE

80 µm

## ANBEFALET TØRFILMYKKELSE

25 µm

## TEORETISK FORBRUG

2 m<sup>2</sup> pr. spraydåse ved 25 µm tørfilm (400 ml).

## PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

## FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Fedt, olie, snavs og al anden overfladeforurening afvaskes med Grovrenser 14. Løs rust og maling fjernes. Fastsiddende sund maling matslibes for god vedhæftning. Overfladen skal være ren og tør under påføring.

## BRUGSANVISNING

Fjern hæften. Spraydåsen rystes i mindst 1 minut efter at blandekuglen kan høres og rystes jævnlige under brugen. Hold dåsen ca. 25 cm fra overfladen og bevæg den fra side til side parallelt med overfladen. Hold spraydåsen i bevægelse når ventilen er trykket ned for at undgå at malingen løber. Påfør flere tynde lag med få minutters mellemrum for at opnå optimal filmykkelse. Efter brug vendes spraydåsen med bunden i vejret, og ventilen trykkes i bund, til der kun kommer rent drivmiddel ud.

## ANVENDELSBETINGELSER

Luft-, overflade- og malingsstemperatur skal være mellem 5° og 35° C / luftfugtighed under 85%. Overfladetemperatur skal være min. 0° C.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Up to 10% volume RUST-OLEUM Thinner 7301. Use natural bristles, longhair brushes.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Up to 10% volume RUST-OLEUM Thinner 7301. Use medium nap, 8-12 mm rollers. Roller application may require 2 coats to achieve recommended dry film thickness.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

10-20% volume RUST-OLEUM Thinner 7301. Gravity cup and pressure cup. Tip size: 1.2 - 1.8 mm. Atomizing pressure: 2 - 4 bar.

## RENGØRING AF UDSYR/SPILD

RUST-OLEUM Fortynder 7301 eller mineralisk terpentin.

## BEMÆRKNINGER

Da produkterne hverken indeholder bly eller kromat, vil der ikke være fare for udvikling af giftige dampe, hvis behandlede emner på et senere tidspunkt skal svejses.

## SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	635 g/l
VOC-færdigblanding:	490 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-grænse:	424 g/l
grenelle:	aplus
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

## HOLDBARHED

5 år i uåbnede dåser, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Udstedelsesdato: 09/12/2025

**Tilgængelige farver og pakningsstørrelser:** Der henvises til den respektive produktside på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

**Ansvarsfraskrivelse:** Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

### Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

### Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

### N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu