

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



COMBIPRIMER® ANTI-RUST PRIMER



Anti-rust primer af høj kvalitet til CombiColor®

- Hurtigtørrende, kan genmales efter 2 timer
- Anvendes på nye og på let rustne overflader
- 3380 Grå til lyse topmalinger
- 3369 Rødbrun til mørke topmalinger

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

COMBIPRIMER® ANTI-RUST PRIMER

BESKRIVELSE

RUST-OLEUM® CombiPrimer Anti-Corrosion 3369 Rødbrun / 3380 Grå er hurtigtørrende grundere baseret på en lugtfri short oil alkyd harpiks. Produktet indeholder rusthindrende pigmenter og er bly- og kromatfrit.

ANBEFALET BRUG

RUST-OLEUM CombiPrimer anvendes på nye eller let rustne ståloverflader for at sikre ekstra korrosionsbeskyttelse. CombiPrimer Anti-Corrosion er primært beregnet til penselpåføring men kan også påføres med rulle eller luftsprøjte. CombiPrimer Anti-Corrosion beskytter i middel industrielt miljø, ved normal luftfugtighed både inde og ude og bør overmales med CombiColor Original.

TEKNISK DATA

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Tæthed: | 1,21 |
| Glansgrad: | Mat |
| Tørstofindhold i volumen: | 44,8% |
| Varmebestandighed: | 120° C (tør varme) |

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

| | |
|--------------------|--|
| Berøringstør: | 1 time (20° C), 2 timer (10° C), ½ time (30° C) |
| Håndteringstør: | 2 timer (20° C), 4 timer (10° C), 1 time (30° C) |
| Genbehandlingstør: | 2 timer (20° C), 4 timer (10° C), 1 time (30° C) |
| Fuldt hærdet: | 7 dage (20° C), 14 dage (10° C), 5 dage (30° C) |

ANBEFALET VÅDFILM TYKKELSE

80 µm

ANBEFALET TØRFILM TYKKELSE

35 µm

TEORETISK FORBRUG

12,8 m²/ltr ved 35 µm tør

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Fedt, olie og al anden overfladeforurening afvaskes med alkalisk rensmiddel eller ved højtryks(damp)rensning. Rust, rustflager, løse glødeskaller og nedbrudt maling skræbes af og stålørstes til St 2/3 (ISO 8501-1:1988). Tidligere malede overflader i god stand slibes let for at fjerne glans og gøre overfladen let ru. Overfladen skal være ren og tør under påføring.

BRUGSANVISNING

Produktet skal omrøres grundigt inden brug.

ANVENDELSESBETINGELSER

Luft-, overflade- og malingstemperatur skal være mellem 5° og 35° C / luftfugtighed under 85%. Overfladetemperatur skal være min. 3° C over dugpunktet.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Fortynd med maks. 10 vol.% RUST-OLEUM Fortynder 7301. Brug pensler med lange naturhår

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Fortynd med maks. 10 vol.% RUST-OLEUM Fortynder 7301. Brug ruller med 8-12 mm luv. Påfør 2 lag for at opnå tilstrækkelig lagtykkelse.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Fortynd med 10-20 vol.% RUST-OLEUM Fortynder 7301. Dysestørrelse: 1,2-1,8 mm. Lufttryk 2-4 bar.

RENGØRING AF UDSYR/SPILD

RUST-OLEUM Fortynder 7301 eller mineralisk terpentin.

BEMÆRKNINGER

Max. tør filmtykkelse pr. lag: 60 µm tør / 135 µm våd.

SIKKERHEDSDATA

| | |
|----------------------------|---|
| VOC-niveau: | 424 g/l |
| VOC-færdigblanding: | 490 g/l |
| VOC-kategori: | A/i |
| VOC-grænse: | 424 g/l |
| Bemærkninger om sikkerhed: | Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten. |

HOLDBARHED

Minimum 5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Udstedelsesdato: 10/03/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europas anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu