

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## COATING PRT®

# Flexible, long lasting finish for roofs or walls

- Flexible durable paint for renovation of roofs, ideal for making roofs white
- Resistant to UV, acid rain, heat, frost and pollution
- Ideal topcoat for DACFILL® or NOXYDE® to reduce dirt pickup
- Can be used in high humidity areas
- Can also be used on walls

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# COATING PRT®

## BESKRIVELSE

Single pack high performance topcoat for walls and roofs, ideal for moist conditions and making roofs white. Also ideal to minimise dirt retention on DACFILL® or NOXYDE®.

## ANBEFALET BRUG

- Coating of inner and outer walls that can be exposed to high humidity, f.i. bathrooms, kitchens, etc.
- Topcoat on Dacfill (improved resistance against stagnating water and less dirt retention) or on Noxyde (less dirt retention)

## TEKNISK DATA

Tæthed:	1,12
Glansgrad:	Satin
Faststofindhold i vægt:	48%
Tørstofindhold i volumen:	42%

## TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	3 hours
Håndteringstør:	4 hours
Genbehandlingstør:	24 hours
Fuldt hærdet:	24 hours

## ANBEFALET VÅDFILMTHYKKELSE

140 µm

## ANBEFALET TØRFILMTHYKKELSE

60 µm

## TEORETISK FORBRUG

7 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTISK FORBRUG

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

If the product is applied directly on bitumen felt, the consumption can be considerably higher. Account must be taken of 3.5 m<sup>2</sup> / l. Apply a test patch before starting the works in order to determine the actual practical consumption.

## FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Clean the substrate. Allow to dry, any previous coatings must be completely dry.

## BRUGSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## ANVENDELSESBETINGELSER

Work in a dry and well-ventilated area.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

All types.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Short nap-mohair roller.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Nozzle: 4/15 - Pressure: 100 bars.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Do not dilute.

## RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

Thinner 22 or white spirit.

## BEMÆRKNINGER

Reversible paint system, this means that the product dissolves in its own solvent. Can be applied on new concrete.

## SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	481 g/l
VOC-færdigblanding:	499 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-grænse:	500 g/l
:	exterior
Bemærkninger om sikkerhed:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## HOLDBARHED

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Udstedelsesdato: 24/06/2022

**Tilgængelige farver og pakningsstørrelser:** Der henvises til den respektive produktside på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

**Ansvarsfraskrivelse:** Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu