RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL

COATING PRT®

Flexible, long lasting finish for roofs or walls

- Flexible durable paint for renovation of roofs, ideal for making roofs white
- Resistant to UV, acid rain, heat, frost and pollution
- Ideal topcoat for DACFILL® or NOXYDE® to reduce dirt pickup
- Can be used in high humidity areas
- Can also be used on walls

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

COATING PRT®

DESCRIZIONE
Single pack high performace topcoat for walls and roofs, ideal for moist conditions and making roofs white. Also ideal to minimise dirt retention on DACFILL® or NOXYDE®.

UTILIZZO CONSIGLIATO
- Coating of inner and outer walls that can be exposed to high humidity, f.i. bathrooms, kitchens, etc.
- Topcoat on Dacfill (improved resistance against stagnating water and less dirt retention) or on Noxyde (less dirt retention)

DATI TECNICI

Densità:	1,12
Livello di lucentezza:	Satinato
Residuo secco in peso:	48%
Residuo secco in volume:	42%

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	3 hours
Asciutto da maneggiare:	4 hours
Asciutto da rivestire:	24 hours
Completamente indurito:	24 hours

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO
140 µm

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO
60 µm

CONSUMO TEORICO
7 m²/l

CONSUMO PRATICO
Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.
If the product is applied directly on bitumen felt, the consumption can be considerably higher. Account must be taken of 3.5 m² / l. Apply a test patch before starting the works in order to determine the actual practical consumption.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
Clean the substrate. Allow to dry, any previous coatings must be completely dry.

ISTRUZIONI PER L'USO
To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE
Work in a dry and well-ventilated area.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO
All types.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO
Short nap-mohair roller.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA
Nozzle: 4/15 - Pressure: 100 bars.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA
Do not dilute.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI
Thinner 22 or white spirit.

NOTE
Reversible paint system, this means that the product dissolves in its own solvent. Can be applied on new concrete.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	481 g/l
Soluzione premiscelata COV:	499 g/l
Categoria COV:	A/i
Limite di COV:	500 g/l
grenelle:	exterior
Note riguardanti la sicurezza:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

SCADENZA
Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 20/03/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu