

RUST-OLEUM[®]
INDUSTRIAL

Combicolor Transparent

1-coat system for metal protection, direct to rust.



- Transparent anti-rust varnish
- Primer and topcoat in one
- For application onto rust, bare metal
- High coverage: 10 m² per liter
- Sag resistant, no brush strokes

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

CombiColor Transparent

OPIS

CombiColor® Original Transparent 7310 coating is primer and topcoat in one, based on a fast drying short oil alkyd, providing good drying properties at low temperatures. The product contains a non-zinc rust-inhibitive pigment and is lead- and chromate free. Product is transparent and can be used as an anti-rust varnish.

ZALECANE UŻYCIE

CombiColor® Original Transparent 7310 should be applied on bare or manually derusted steel. CombiColor® Original Transparent is intended for brush and roller application and can also be applied by air spray. CombiColor® Original Transparent 7310 offers corrosion protection in a light industrial environment.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1;01
Stopień połysku:	Połysk
Stopień połysku w 60:	Gloss:90%
Zawartość substancji stałych w wagowo:	50 ± 1 %
Zawartość substancji stałych objętościowo:	42± 1 %.
Odporność na temperaturę:	90°C (dry heat), at elevated temperatures discoloration may occur.

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	1 hour (20°C), 1 ½ hours (10°C), 3/4 hour (30°C)
Do użytku:	4 hours (20°C), 8 hours (10°C), 3 hours (30°C)
Do przemalowania:	4 hours (20°C), 8 hours (10°C), 3 hours (30°C)
Pełne utwardzenie:	5 days (20°C), 7days (10°C), 4 days (30°C)

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

100 µm @ 10m²/L

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

42µm

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

10 m²/l at 42 µm dry

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Remove oil, grease and all other surface contaminations by alkaline or high pressure (steam) cleaning in combination with appropriate detergents. Remove rust scale, loose mill scale, loose rust and loose coatings by scraping and wire brushing to St 3 (ISO 8501-1 : 1988), light blast cleaning or sanding. Sand intact coatings to roughen the surface slightly. The surface must be clean and dry during application.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

WARUNKI APLIKACJI

Temperature of air, substrate and coating material between 5° and 35°C and relative humidity below 85%. The substrate temperature must be at least 3°C above dew point.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Use natural bristles, long hair brushes.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Use short nap, polyamide 6-12 mm rollers. Roller application may require 2 coats to achieve recommended dry film thickness

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Gravity cup and pressure cup. Tip size: 1.0 -1.5 mm. Atomising pressure: 2 - 4 bar.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Use RUST-OLEUM Thinner 7301 or RUST-OLEUM Thinner 160.

UWAGI

Maximum dry film thickness per coat: 55 µm dry, equals 131 µm wet.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	499 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	477 g/l
Kategoria LZO:	A/i
Limity LZO:	500 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 31/03/2026

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu