

PROCHEMKO



CURATON HS KLEUR

Inkleuren en waterafstotend maken van betonnen ondergronden

- Dringt diep in het te behandelen oppervlak
- Hydrofoberend
- Waterdampdoorlatend
- Alkalibestendig
- Leverbaar in een beperkt aantal kleuren

CURATON HS KLEUR

OMSCHRIJVING

Curaton HS Kleur is een verstevigingsmiddel in kleur, met goede hydrofoberende eigenschappen op basis van gemodificeerde co-polymeren en silaan/siloxaan voor poreuze minerale ondergronden.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Curaton HS Kleur is een hydrofobeer middel in kleur voor het waterafstotend behandelen van poreuze geveldelen waarvan het oppervlak sterke kleurverschillen vertonen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³):	1,25 kg/l
Glansgraad:	Zijdeglans
Vaste stof gehalte in gewicht:	48-50%
Vaste stof gehalte in volume:	40-42%

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

100-200 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

40-85 µm

THEORETISCH VERBRUIK

5 - 10 m²/l ~ 100 – 200 ml/m²

PRAKTISCH VERBRUIK

Het verbruik is sterk afhankelijk van mate van de zuigkracht van de ondergrond.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond moet schoon, vetvrij en droog zijn.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Curaton HS Kleur goed roeren voor gebruik

- Breng het product aan met behulp van een kwast, roller of airlessspuit
- Plak niet te behandelen delen af
- Niet aanbrengen in de zon of op door de zon verwarmde ondergronden

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met Grafitex 4.

OPMERKINGEN

- Restanten van het product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften
- Lage zijdeglans; de glansgraad is afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond en de aangebrachte laagdikte
- Standaardkleur is zwart, op aanvraag in vele kleuren leverbaar
- Diffusie-weerstand bij een droge laagdikte van 50micron: C02 ca. 260 m / H2O ca. 1,7 m
- Indringdiepte: Op beton klasse B35, afhankelijk van de verdichting 2 – 8 mm

HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 05/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu