

**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —



**DAC HYDRO D**

## High build dekorativ tagmaling

- Højere lagtykkelse giver ekstra beskyttelse
- Beskytter mod UV-stråler, syrerregn, varme, frost og forurening
- Vandfast efter kun 1 time
- Jævn og ensartet finish, bevarer farve og glans
- Vandbaseret, lugtsvag

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# DAC HYDRO D

## BESKRIVELSE

Fleksibel og High build acrylmaling til renovering og beskyttelse af beton- og tegltagsten

## ANBEFALET BRUG

Dac-Hydro-D fornyer, renoverer og giver langvarig beskyttelse på forskellige tagmaterialer (beton- og teglsten).

## TEKNISK DATA

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Tæthed:                   | 1,2   |
| Glansgrad:                | Satin |
| Faststofindhold i vægt:   | 50%   |
| Tørstofindhold i volumen: | 40%   |

## TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Berøringstør:      | 1 time   |
| Håndteringstør:    | 2 timer  |
| Genbehandlingstør: | 24 timer |
| Fuldt hærdet:      | 1 uge    |

## ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

170 µm

## ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

65 µm

## TEORETISK FORBRUG

6 m²/ltr

## PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

## FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Overfladen afrenses grundigt med højtryksrenser (200 bar). Overfladen skal være tør, ren, ikke kridtende og normalt sugende (ubehandlede tagsten). Meget tætte og glatte overflader, f.eks. lakerede teglsten, skal grundes med et tyndt lag Noxyde, fortyndet med 25% vand. Alle andre overflader: Bølgeeternitplader, Redland betontagsten, teglsten og alle forvitrede og/eller meget sugende overflader, skal grundes med hæftegrunder Primer 44HS. Det anbefales at udføre en vedhæftningstest inden arbejdet påbegyndes.

## BRUGSANVISNING

Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

## ANVENDELSESBETINGELSER

Temperaturer min. 8° C / luftfugtighed under 80%.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Påføres ufortyndet.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Påføres ufortyndet.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Fortynd med maks. 3% vand. Dysestørrelse: 15 – 21. Tryk: 160 - 220 bar.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Anbefales ikke.

## RENGØRING AF UDSKYR/SPILD

Vand.

## BEMÆRKNINGER

- Påfør 2 lag for at undgå glansforskelle.
- Det anbefales ikke at påføre Dac-Hydro-D på kunstskeer af typen "Eternit".

## SIKKERHEDSDATA

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| VOC-niveau:                | 40 g/l                                                |
| VOC-færdigblanding:        | 40 g/l                                                |
| VOC-kategori:              | A/i                                                   |
| VOC-grænse:                | 140 g/l                                               |
| grenelle:                  | exterior                                              |
| Bemærkninger om sikkerhed: | Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten. |

## HOLDBARHED

Minimum 2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Udstedelsesdato: 10/03/2025

**Tilgængelige farver og pakningsstørrelser:** Der henvises til den respektive produktside på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

**Ansvarsfraskrivelse:** Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europas anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)