

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## **DAC HYDRO PLUS**

# **Decorative and protective roof tile paint**

- Quick, easy to apply and affordable
- No need for a special primer on concrete
- Cost effective coverage: 10m<sup>2</sup>/L
- Lasting gloss and colour
- Rain-proof after just 2 hours

**KNOW-HOW TO PROTECT™**

**WWW.RUST-OLEUM.EU**

# ДАС HYDRO PLUS

## ОПИСАНИЕ

Flexible and durable acrylic paint for renovation and protection of concrete roof tiles.

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Dac-Hydro-Plus renovates and protects in a durable way concrete and terracotta roof tiles.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см <sup>3</sup> ):	1,16
Гланцово ниво:	Атлас
Съдържание на сухо вещество (по тегло):	40%
Съдържание на сухо вещество (по обем):	30%

## ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	1 hour
Сух за употреба:	2 hours
Готов за повторно нанасяне:	24 hours
group_dry_40_full_cure:	1 week

## МОКЪР СЛОЙ

1st coat: 110 µm (125 g/m<sup>2</sup>), 2nd coat: 85 µm (100 g/m<sup>2</sup>)

## СУХ СЛОЙ

1st coat: 33 µm, 2nd coat: 26 µm

## РАЗХОДНА НОРМА

10 m<sup>2</sup>/l per coat

## КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

After a good cleaning with pure water under high pressure (200 bars), all substrates have to be dry, clean, not chalking and normally absorbent (untreated roof tiles). Apply an anti fungicidal solution such as AMW fungicidal Wash for removal of moss, etc. Recommended primers for substrate:

Concrete: no primer required

Eternit/fibre cement: use Dac Hydro Pro

Slate tiles: Primer 44HS or Pegafix

Terracotta tiles, concrete tiles type Redland, fully weathered and/or very porous: Primer 44HS

Very dense substrates: Noxyde diluted with 25% volume water

It is recommended to always perform an adhesion test.

## НАЧИН НА УПОТРЕБА

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

> 8°C, relative humidity max. 80%. Do not apply in full sun.

## НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Apply undiluted

## НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Apply undiluted

## БЕЗВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ (AIRLESS SPRAY)

Dilute with maximum 3% volume of water. Nozzle: 009 - 013 / Pressure: 140 – 180 bars.

## ВЪЗДУШНО РАЗПРАШВАНЕ (AIR-ATOMISED SPRAY)

Not recommended

## ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Water.

## ЗАБЕЛЕЖКИ

Apply in 2 coats to avoid local gloss differences.

## ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	35 g/l
Готов за употреба ЛОС (VOC Readymix):	35 g/l
Категория ЛОС:	A/i
group_voc_40_limit:	140 g/l
grenelle:	exterior
Забележки относно безопасността:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 17/02/2026

**Налични цветове и размери на опаковките:** Моля, вижте съответната продуктова страница на [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

**Отказ от отговорност:** Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Europalaan 9  
5232 BC 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu